

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



MATHY+ LAQUE SATIN

Peinture laque satinée garnissante

- Séchage rapide
- Aspect tendu
- Bonne glisse, application facile
- Excellent pouvoir couvrant
- Très bonne adhérence



MATHY+ LAQUE SATIN

DESCRIPTION

Peinture laque garnissante en dispersion aqueuse à base de résines alkydesuréthanes. Pour application à l'intérieur et à l'extérieur. MATHY+ Laque Satin est employée comme couche de finition sur des supports bien préparés. Excellente opacité et très bonne adhérence. Donne un aspect satin tendu, lessivable.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Laque de finition décorative intérieure et extérieure pour boiseries et autres substrats minéraux déjà peints, pour bâtiments privés ou publics.

SYSTÈME RECOMMANDÉ

Les supports doivent être propres et secs, et les supports poreux ainsi que les enduits lisses doivent être préalablement imprégnés avec avec une couche de FasssiPrim Aqua XPE.

DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm ³):	1.43g/ml (blanc)
Niveau de brillance à 60°:	30%
Extrait sec en poids:	57%
Extrait sec en volume:	39%
Résistance au frottement humide (EN 13300):	Classe 1 (inférieur à 5µm à 200 frottements)

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher:	3 heures
Recouvrable:	24 heures
Dur à cœur:	± 1 semaine

EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

85 µm

EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

33 µm

CONSOMMATION THÉORIQUE

12 m²/litre

CONSOMMATION PRATIQUE

Le rendement est théorique et dépend de nombreux facteurs comme la rugosité, la porosité et les conditions d'application.

PRÉPARATION DE SURFACE

Fissures, trous : rebouchage et colmatage ElastoPro.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Pour assurer une bonne homogénéité, bien mélanger le produit avant utilisation. Eviter les sur épaisseurs. Dans le cas d'application extérieure sur bois tendre ou à forte variation dimensionnelle, appliquer de préférence le Pegacryl Satin.

CONDITIONS D'APPLICATION

Les travaux seront effectués en conformité avec le DTU 59-1. Température minimale 5°C, humidité relative maximale 80%.

APPLICATION & DILUTION: BROSSE

Brosses synthétiques pour peintures phase aqueuse.

APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

Rouleau microfibras 10 mm. Rouleau polyamide texturé ras 7 mm ou tout autre rouleau approprié.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Eau.

REMARQUES

Le produit est prêt à l'emploi, diluer n'est pas nécessaire. Classification AFNOR (NF T 36-005) : Famille I Classe 4a. Résistance au frottement humide : Classe 1 (DIN EN 13300).

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV:	12 g/l max.
COV prêt à l'emploi:	25 g/l max.
Catégorie COV:	A/d
Limite COV:	130 g/l
Remarques pour la sécurité:	Consulter les informations figurant sur l'étiquette, et la fiche de données de sécurité disponible sur notre site internet.

DURÉE DE VIE

1 an minimum à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 07/02/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu