



MATHY+ MAT

Peinture mate de qualité supérieure

- Haut pouvoir opacifiant et garnissant
- Grain fin, bel aspect régulier
- Pas de reprise, long temps ouvert
- Facilement nettoyable
- Résistance au frottement humide : Classe 2 (DIN EN 13300)

MATHY+ MAT

DESCRIPTION

Peinture mate garnissante en dispersion aqueuse de haute qualité pour murs intérieurs. Applicable sur la plupart des supports minéraux.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Peinture décorative pour murs intérieurs, pour bâtiments privés ou publics.

SYSTÈME RECOMMANDÉ

La surface doit être propre, sèche et cohérente. Les supports qui sont poreux doivent préalablement être imprégnés avec MATHY+ Primer. Les taches d'humidité ou de nicotine doivent d'abord être isolées avec du Pegaprim Isofix ou Pegamat RL. Les supports très poreux ainsi que les enduits lisses doivent être préalablement imprégnés avec une couche du mélange 1/1 de Pegafix et MATHY+ Mat.

DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm ³):	1.47 g/cm ³
Niveau de brillance:	Mat
Niveau de brillance à 85°:	<5 %
Extrait sec en volume:	36%
Résistance au frottement humide (EN 13300):	Classe 2 (entre 5 et 20 µm à 200 frottements)

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher:	après 2 heures
Recouvrable:	après 6 heures

EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

111 µm

EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

38 µm

CONSOMMATION THÉORIQUE

8-10 m²/l

CONSOMMATION PRATIQUE

Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et des pertes de produits pendant l'application.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Pour obtenir une bonne homogénéité, bien mélanger le produit avant utilisation.

CONDITIONS D'APPLICATION

> 8°C, < 80% R.H.

APPLICATION & DILUTION: BROSSE

Appliquer non dilué.

APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

Appliquer non dilué. Rouleau microfibras polyester haute densité 12mm ou tout autre rouleau approprié.

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET AIRLESS

Appliquer non dilué. Gicleur: 017 - 019 / Pression: 170 - 200 bars

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Eau.

REMARQUES

Le produit est prêt à l'emploi, diluer n'est pas nécessaire. Classification AFNOR (NF T 36-005) : Famille Classe 7a2.

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV:	1 g/l
Catégorie COV:	IIA/a
Limite COV:	30 g/l
Remarques pour la sécurité:	Consulter la Fiche de Données de Sécurité ainsi que les informations de sécurité imprimées sur le bidon.

DURÉE DE VIE

12 mois minimum à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 07/02/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu