



MATHY+ PRIMER

Highly covering absorption regulator primer

- Strengthens support and reduces absorption
- Quick drying
- Neutralizes differences in porosity of the substrate
- Avoids smears (matt and shiny shades) in the top coat
- Very good covering power

MATHY+ PRIMER

BESCHREIBUNG

Aqueous dispersion primer based on acrylic resins for interior walls and ceilings. A covering primer that neutralizes differences in the absorption of the substrate. Applicable on most substrates, before painting them with water-thinnable paints. Quick drying, avoids smears (matt and glossy stains) in the top coat, improves the adhesion of the top coat.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Inside, on various unpainted porous surfaces (e. g. bricks, plaster, concrete) before painting them with water-thinnable paints.

EMPFOHLENES SYSTEM

The substrates must be clean and dry. Porous substrates and smooth plasters must first be impregnated with a coat of Pegafix. Water or nicotine stains must be masked with Pegamat RL or Pegaprim Isofix.

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm ³):	1.35 g/cm ³ (blanc)
Glanzgrad bei 60°:	5%
Feststoffgehalt in Gewicht:	58% (blanc)
Feststoffgehalt in Volume:	45% (blanc)

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei:	1.5 hours
Überstreichbar:	2 - 3 hours
Durchgehärtet:	1 week

EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE

100 µm

EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE

45 µm

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

8 - 10 m²/l

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

The consumption depends on many factors such as the roughness or porosity of the substrate and product losses during application.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

To obtain good homogeneity, mix the product well before use.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Application at a temperature of min. 5°C and a R.H. of max. 80%.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL

Apply undiluted.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER

Apply undiluted. Textured polyamide roller 12-14mm or any other suitable roller.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: AIRLESS SPRITZEN

Apply undiluted. Nozzle: 011 - 015 / Pressure: 180 - 200 bar.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: DRUCKLUFTSPRITZ

Apply undiluted.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Water

BEMERKUNGEN

The product is ready to use, diluting is not necessary. AFNOR classification (NF T 36-005): Family I Class 7b2.

SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt:	30 g/l max.
VOC-Gehalt Fertigmischung:	30 g/l max.
VOC-Kategorie:	A/g
VOC-Grenzwert:	30 g/l
Bemerkungen für Sicherheit:	Consult the Safety Data Sheet and the safety information printed on the can.

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 2 Jahre ab Fertigungsdatum, falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5 und 35°C.

Ausgabedatum: 07/02/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu