

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



MATHY+ SATIN

High quality acrylic paint

- Fast drying
- Applicable on most substrates including glass fabric
- Slightly dappled appearance
- Opaque
- Lessivable: Class 1 (DIN EN 13300)

MATHY+ SATIN

OMSCHRIJVING

Acrylic paint in aqueous dispersion for ceilings and interior walls. Applicable on most substrates, also on the glass fabric. Very filling. Gives a satin aspect slightly poached, washable, good hiding power.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Decorative painting for interior walls and ceilings, for private or public buildings.

AANBEVOLEN SYSTEEM

The surface must be clean, dry and consistent. Substrates that are porous must first be impregnated with Mathy+ Primer. Moisture or nicotine stains must first be insulated with Pegaprim Isofix or Pegamat RL. Highly porous substrates and smooth plasters must first be impregnated with a layer of the 1/1 mixture of Pegafix and MATHY+ Satin.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm ³):	1,32 g/ml
Glansgraad bij 60°:	30%
Vaste stof gehalte in gewicht:	57 % (blanc)
Vaste stof gehalte in volume:	44 % (blanc)
Weerstand tegen natte wrijving (EN 13300):	Klasse 1 (< 5 µm bij 200 slagen)

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij:	1 hour
Overschilderbaar:	3 hours
Volledig uitgehard:	± 2 days

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

125 µm

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

55 µm

THEORETISCH VERBRUIK

7-12 m²/liter

PRAKTISCH VERBRUIK

The consumption depends on many factors (such as roughness, porosity and application conditions).

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Cracks, holes: fill and seal with ElastoPro.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

To ensure good homogeneity, mix the product well before use.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

The work will be carried out in accordance with DTU 59-1. Minimum temperature 5°C, maximum relative humidity 80%.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Synthetic brush

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

High density 12mm polyester microfiber roller or 14mm textured polyamide roller or any other suitable roller.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Water

OPMERKINGEN

For best results, use a 12mm high density polyester microfiber roller. The product is ready to use, diluting is not necessary. AFNOR classification (NF T 36-005): Family I Class 7b2.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte:	29 g/l max.
VOC readymix:	50 g/l max.
VOC categorie:	A/b
VOC limiet:	100 g/l
Opmerkingen mbt veiligheid:	Consult the information on the label, and the safety data sheet available on our website.

HOUDBAARHEID

Minimaal 2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5 en 35°C.

Uitgiftedatum: 07/02/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu