

Quality Paints since 1845
MATHYS®



MUR-FILLER

Elastisk fugemasse

- Elastisk
- Kan lægges i et tykt lag
- Ikke sandet (indeholder kvarts)

MUR-FILLER

BESKRIVELSE

Elastisk fugemasse til reparation af både aktive og ikke-aktive revner inde og ude.

ANBEFALET BRUG

- Reparation af fuger og revner inde og ude i vægge og facader, f.eks. til tætning af aktive og ikke-aktive revner og fuger i murværk og beton.
- Fugning mellem murværk og vinduer eller dørkarme.
- Fugning af betonfliser på terrasser, hvor der ikke står konstant vand.

TEKNISK DATA

Tæthed:	1,48
Faststofindhold i vægt:	79%
Tørstofindhold i volumen:	69%

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør:	16 timer (8 mm våd lagtykkelse)
Håndteringstør:	18 timer (8 mm våd lagtykkelse)
Genbehandlingstør:	Min. 1 dag
Fuldt hærdet:	1 uge

ANBEFALET VÅDFILM TYKKELSE

10 mm (forbrug: 15 kg/m²)

ANBEFALET TØRFILM TYKKELSE

6,9 mm (forbrug: 15 kg/m²)

TEORETISK FORBRUG

50 - 60 cm fugelængde pr. tube.
1 cm dyb fuger i V-form.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Revner, der skal behandles, skal være åbne, V-formede. De skal børstes rene og imprægneres med Pegafix Primer. Lad tørre min. 24 timer inden fugning.

ANVENDELSESBETINGELSER

Påføres under tørre forhold ved min. 5° C

RENGØRING AF UDSKYR/SPILD

Vand

BEMÆRKNINGER

- Produktet indeholder kvarts, og er derfor ikke egnet som kit.
- Manuel sprøjtepatron: Skær patronspidsen til i den ønskede fugebredde

SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	Max. 5 g/l
Bemærkninger om sikkerhed:	Læs sikkerhedsdatablad på produktet samt informationer på tuben.

HOLDBARHED

Minimum 2 år i ubrudte tuber, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Udstedelsesdato: 28/06/2022

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu