

Quality Paints since 1845
MATHYS®



MUR-FILLER

Elastischer Fugenfüller

- Elastisch
- Hohe Füllkraft
- Nicht schleifbar (enthält Quarz)

MUR-FILLER

BESCHREIBUNG

Elastischer Fugenfüller zur Reparatur von aktiven und inaktiven Rissen, kann innen und außen verwendet werden.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

- Reparatur von Fugen und Rissen an Innen- und Außenwänden, zum Beispiel: Anhalten von aktiven und inaktiven Rissen und Fugen in Mauerwerk, Beton und Zementfüllungen.
- Auffüllen von Fugen zwischen Mauerwerk und Fenstern oder Türrahmen.
- Verfliesen von Pflastersteinen auf Terrassen, sofern kein stagnierendes Wasser vorhanden ist

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm ³):	1,48
Feststoffgehalt in Gewicht:	79%
Feststoffgehalt in Volume:	69%

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei:	16 St. (8 mm Nasse Schichtdicke)
Griffest:	18 St. (8 mm nasse Schichtdicke)
Überstreichbar:	Min. 1 Tag
Durchgehärtet:	1 Woche

EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE

10 mm (Verbrauch : 15 kg/mm²)

EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE

6.9 mm (Verbrauch : 15 kg/mm²)

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

50 - 60 cm Fugenlänge pro Streif.
1 cm Fugentiefe für ein Fuge in V-Form.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die zu behandelnden Risse müssen V-förmig geöffnet, entstaubt und mit Primer 44 HS, (verdünnt mit 10 Vol.% Thinner 22) oder mit Pegafix imprägniert werden.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Unter trockenen Bedingungen bei mindestens 5°C auftragen.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Spülen mit Wasser.

BEMERKUNGEN

Enthält Quarz, also nicht als Spachtel geeignet.
Handspritzpistole : Öffnung der Kartusche an die gewünschte Fugenbreite anpassen.

SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt:	Max. 5 g/l
Bemerkungen für Sicherheit:	Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 2 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5 und 35°C

Ausgabedatum: 29/05/2024

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu