

Quality Paints since 1845
MATHYS®



MUR-FILLER

Mastic élastique

- Haut pouvoir garnissant
- Élastique
- Contient du quartz et ne peut pas être poncé

MUR-FILLER

DESCRIPTION

Mastique acrylique pour colmater des fissures et joints actifs et non actifs sur des murs extérieurs avant de repeindre éventuellement avec des peintures acryliques. Contient du quartz ce qui permet de donner aux réparations un aspect granité semblable aux maçonneries.

UTILISATION RECOMMANDÉE

- Réparation des joints et fissures dans les murs intérieurs et extérieurs, p.e. colmatage des fissures et joints actifs et non actifs dans les maçonneries, le béton ou les enduits ciment.
- Remplissage des joints entre maçonnerie et châssis de fenêtres ou encadrement de portes.
- Rejointoyage des dalles de terrasses à condition qu'il n'y ait pas d'eau stagnante.

DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm³): 1,48
Extrait sec en poids: 79%
Extrait sec en volume: 69%

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher: 16 heures (épaisseur film humide: 8 mm)
Manipulable: 18 heures (épaisseur film humide: 8 mm)
Recouvrable: Min. 1 jour
Dur à cœur: 1 semaine

EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

10 mm (consommation: 15 kg/m²)

EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

6,9 mm (consommation: 15 kg/m²)

CONSUMMATION THÉORIQUE

1 cartouche permet la réalisation de 50 à 60 cm de longueur d'un joint de 1 cm de profondeur pour un joint en forme V.

PRÉPARATION DE SURFACE

Les fissures à traiter seront ouvertes en V, dépolissées et imprégnées au Primer 44 HS ou au Vernac (dilué avec 10% de Thinner 22) ou au Pegafix.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Pour obtenir une bonne homogénéité, bien mélanger le produit avant utilisation.

CONDITIONS D'APPLICATION

Appliquer dans des conditions de séchage à 5°C minimum.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

eau

REMARQUES

Contient du quartz, et ne convient pas comme enduit. Adapter l'ouverture de la cartouche en fonction de l'ouverture du joint.

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV: Max. 5 g/l
Remarques pour la sécurité: Consulter la Fiche de Données de Sécurité ainsi que les informations de sécurité imprimées sur le bidon

DURÉE DE VIE

2 ans minimum à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 27/10/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu