

Quality Paints since 1845
MATHYS®



MUR-FILLER

Elastische voegpasta voor buitenmuren met kwarts

- Hoge vulkracht
- Elastisch
- Niet schuurbaar (bevat kwarts)

MUR-FILLER

OMSCHRIJVING

Elastische voegpasta voor het herstellen van actieve en niet-actieve voegen en barsten in binnen- en buitenmuren die eventueel met acrylaatverven dienen behandeld te worden, bevat kwarts.

AANBEVOLEN GEBRUIK

- Herstellen van voegen en barsten in binnen- en buitenmuren, bv. opstoppen van actieve en niet-actieve barsten en voegen in metselwerk, beton en cementbetzettingen.
- Dichtstoppen van voegen bij het plaatsen van vensterramen en deurlijsten.
- Opvoegen van vloertegels van terrassen waar geen stagnerend water voorkomt.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm³): 1,48
Vaste stof gehalte in gewicht: 79%
Vaste stof gehalte in volume: 69%

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij: 16 uur (8 mm natte laagdikte)
Hanteerbaar: 18 uur (8 mm natte laagdikte)
Overschilderbaar: min. 1 dag
Volledig uitgehard: 1 week

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

Natte film: 10 mm (verbruik: 15 kg/m²)

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

Droge film: 6,9 mm (verbruik: 15 kg/m²)

THEORETISCH VERBRUIK

- 50 - 60 cm voeglengthe per koker
- 1 cm voegdiepte voor een V-vormige voeg

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Te behandelen barsten V-vormig openslijpen, ontstoffen en impregneren met Primer 44 HS, met Vernac (verdund met 10% Thinner 22) of met Pegafix.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Aanbrengen bij drogend weer en minimum 5°C.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Aanbrengen bij drogend weer en minimum 5°C.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Reinigen met water.

OPMERKINGEN

Bevat kwarts, is dus niet geschikt als plamuur. Handpistool voor koker: opening koker aanpassen aan de gewenste voegbreed

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte: Max. 5 g/l
Opmerkingen mbt veiligheid: Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

HOUDBAARHEID

Minimaal 2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen

tussen 5° en 35°C.

Uitgiftedatum: 29/05/2024

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu