

Quality Paints since 1845
MATHYS®



MURFILL® WATERPROOFING

Holdbar og elastisk vandafvisende facademaling

- Tykfjls acryl
- 100% vandafvisende: Beskytter mod vandindtrængning
- Revneoverbyggende, skjuler revner og skader i murværket, giver facaden nyt look
- 400% elastisk, revner ikke og tåler alle vejrforhold
- Beskytter armeret beton mod karbonisering og korrosion

MURFILL® WATERPROOFING

BESKRIVELSE

Elastisk, diffusionsåben og vandbaseret facademaling. Den mikroporøse struktur sikrer at underlaget konstant kan ånde. Klar til brug og nem at påføre på enhver facade. Med andre ord: Facadebeskyttelse med vandafvisende garanti.

ANBEFALET BRUG

Til overfladebehandling af vægge og facader.

TEKNISK DATA

Tæthed:	1,33 - 1,37 g/cm ³ (wit)
Glansgrad:	semi_mat
Glansgrad ved 60°:	8-10%
Glansgrad ved 85°:	13-16%
Faststofindhold i vægt:	60 - 63%
Tørstofindhold i volumen:	47 - 50%

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør:	45 minutter
Håndteringstør:	± 8 timer
Genbehandlingstør:	24 timer
Fuldt hærdet:	± 2 dage

ANBEFALET VÅDFILMTYKKELSE

300 µm (forbrug: 400 g/m²)

ANBEFALET TØRFILMTYKKELSE

140 µm (forbrug: 400 g/m²)

TEORETISK FORBRUG

300 - 600 g/m² pr. lag afhængig af påføringsmetode og overflade.
Sammen med Murfill væv: >1,3 kg/m².

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Murfill kan påføres direkte på eksisterende fastsiddende maling efter grundig afrensning. Kalkede overflader skal først behandles med Pegafix Primer – efter højtryksrensning. Nye eller ubehandlede overflader: Porøse materialer påføres først et lag Pegafix Primer. Glatte, ikke porøse overflader, påføres først et lag Noxyde (ikke hvid) fortyndet med 25% vand eller et lag Pegalink. Revner <0,5 mm brede: udfyldes med Murfill Tykfilmsmaling. Revner >0,5 mm brede: udfyldes med Elastofill eller Mur-Filler. Aktive revner skal armeres med Murfill væv

BRUGSANVISNING

Malingen skal omrøres grundigt inden brug.

ANVENDELSESBETINGELSER

Temperatur min. 5° C / luftfugtighed maks. 80%.

PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL

Fortyndes ikke. Påføres i et tykt lag.

PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE

Fortyndes ikke. Påføres i et tykt lag.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTLØS SPRØJTE

Hvis nødvendigt, fortyndes med 2 - 5% vand.
Dysetørrelse: 18 – 23. Tryk: 200 bar.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTATOMISERET SPRØJTE

Ikke muligt.

RENGØRING AF UDSTYR/SPILD

Vand.

BEMÆRKNINGER

For any information regarding options of guarantee with this system, please contact Technical Service.

SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	25 g/l max.
VOC-kategori:	A/i
VOC-grænse:	140 g/l (2007) / 140 g/l (2010)
Bemærkninger om sikkerhed:	Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten.

HOLDBARHED

Minimum 2 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Udstedelsesdato: 05/12/2024

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu