



MURFILL® RENOVATION PAINT

Elastic decorative renovation paint

- > 500 % elastic
- Lasting elasticity till -30°C
- Water vapour permeable
- Matt aspect
- Excellent resistance against aging and contamination

MURFILL® RENOVATION PAINT

ОПИСАНИЕ

Matt and long-lasting elastic renovation paint. Ideal for renovation and decoration of historical and new buildings.

ПРЕПОРЪЧАНА УПОТРЕБА

Renovation and decoration of exterior walls and façades.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност (г/см³):	1,33 - 1,37 (weiss)
Гланцово ниво:	Мат
Съдържание на твърди частици в тегло:	60 - 63 %
Съдържание на твърди вещества в обема:	47 - 50 %
Пропускливост на водни пари:	17g/m²/24h and Sd (m) = 1,4

ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ ДО 20° C/RH 50%

Сух на допир:	45 minutes
Сух за употреба:	± 8 hours
Готов за повторно нанасяне:	24 hours
Напълно втвърден:	2 days

МОКЪР СЛОЙ

150 µm (cons. : 200 g/m²)

СУХ СЛОЙ

70 µm (cons.: 200 g/m²)

РАЗХОДНА НОРМА

- Normal consumption: min. 400 g/m² (2 coats).
- Application by brush or roller: 200 – 300 g/m² per coat, in function of the application method and the substrate.
- Application by airless: 200 – 500 g/m² per coat, in function of the application method and the substrate.

КОНСУМАЦИЯ

Coverage is theoretical and depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Substrate must be clean, sound and dry (max. 6% substrate humidity) prior to application. Remove any moss, algae, etc. with a suitable detergent. Previously painted surfaces (in good condition): apply directly after thorough brushing. Chalky paints or bare substrates should first be primed with Fixonal or Pegafix. On smooth and non-porous substrates, prime with white Pegalink or with one coat of Noxyde (except white, diluted with 20% of water).

For stain, graffiti blocking and/or very fast recoating on all substrates, use Zinsser primers Bulls Eye 123 or 123 Plus, or Cover-Stain.

Cracks < 0,5 mm will be filled with Murfill Renovation Paint. Cracks > 0,5 mm will be filled with Elastofill or Mur-Filler acrylic sealants.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Minimum temperature: 5°C. Max. 80 % R.H.

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ЧЕТКА

Use a synthetic brush for application of waterbased products.

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ВАЛЯК

Use long nap roller (texture polyamide roller 20 mm) or specific façade roller 24 mm. Depending on the roughness of the substrate.

БЕЗВЪЗДУШНО ПРЪСКАНЕ (AIRLESS SPRAY)

If necessary, dilute with 2 - 5% volume water. Nozzle: 13 – 15 / Pressure: 200 bars.

ВЪЗДУШНО РАЗПРАШВАНЕ (AIR-ATOMISED SPRAY)

Not possible.

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИВИ

Water.

ЗАБЕЛЕЖКИ

For any information regarding options of guarantee with this system, please contact Technical Service.

ДАНИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ниво на ЛОС:	30 g/l max
Категория ЛОС:	A/i
Ограничение за ЛОС:	140 g/l (2007) / 140 g/l (2010)
Забележки относно безопасността:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can

СРОК НА ГОДНОСТ

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Дата на издаване: 30/06/2025

Налични цветове и размери на опаковките: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu