

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



MURFILL[®] RENOVATION MALING

Reparerer mindre revner selv ved lav lagtykkelse

- Reparerer og forskønner facader
- >500 %elastisk
- Forbliver elastisk helt ned til -30° C
- Tåler UV stråler, syreregn og alle vejrforhold
- Mat finish – fås i næsten alle farver

MURFILL® RENOVATION MALING

BESKRIVELSE

Mat, elastisk facademaling med lang levetid. Ideel til renoveringsopgaver og udsmykning af både gamle og nye bygninger.

ANBEFALET BRUG

Renovering og udsmykning af udendørs vægge og facader.

TEKNISK DATA

Tæthed:	1,33 - 1,37 (weiss)
Glansgrad:	Mat
Faststofindhold i vægt:	60 - 63 %
Tørstofindhold i volumen:	47 - 50 %
Vanddamppermeabilitet:	17g/m ² /24h and Sd (m) = 1,4

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør:	45 minutter
Håndteringstør:	± 8 timer
Genbehandlingstør:	24 timer
Fuldt hærdet:	2 dage

ANBEFALET VÅDFILMTYKKELSE

150 µm (forbrug: 200 g/m²)

ANBEFALET TØRFILMTYKKELSE

70 µm (forbrug: 200 g/m²)

TEORETISK FORBRUG

- Normalt forbrug: min. 400 g/m² (2 lag).
- Ved pensel- og rullepåføring: 200 – 300 g/m² pr lag, afhængig af overfladen.
- Ved Airless påføring: 200 – 500 g/m² pr lag, afhængig af overfladen.
- Sammen med Murfill væv: >1,3 kg/m².

PRAKTISK FORBRUG

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og materialespild under påføring.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Overfladen skal være ren, fast og tør (max. 6% fugt i overfladen) inden påføring. Mos, alger o.lign. afrenses med egnet rensmiddel.

BRUGSANVISNING

Malingen skal omrøres grundigt inden påføring.

ANVENDELSESBETINGELSER

Minimum temperatur: 5° C / maks. 80% R.H.

PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL

Påføres ufortyndet. Brug en pensel, som er beregnet til påføring af vandbaserede malinger.

PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE

Påføres ufortyndet. Brug en rulle med langt luv (struktur polyamide rulle med 20 mm luv) eller en speciel facaderulle med 24 mm luv, afhængig af overfladens ruhed.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTLØS SPRØJTE

Hvis nødvendigt fortyndes med 2 - 5% vand. Dysestørrelse: 13 – 15. Tryk: 200 bar.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTATOMISERET SPRØJTE

Ikke muligt

RENGØRING AF Udstyr/SPILD

Vand.

BEMÆRKNINGER

For any information regarding options of guarantee with this system, please contact Technical Service.

SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	30 g/l max
VOC-kategori:	A/i
VOC-grænse:	140 g/l (2007) / 140 g/l (2010)
Bemærkninger om sikkerhed:	Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten.

HOLDBARHED

Minimum 2 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Udstedelsesdato: 20/12/2024

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu