

Quality Paints since 1845  
**MATHYS**<sup>®</sup>



## MURFILL<sup>®</sup> RENOVATION PAINT

### Peinture de rénovation souple et décorative

- Elasticité > 500 %
- Elasticité permanente jusqu'à -30°C
- Perméable à la vapeur d'eau
- Aspect mat
- Très grande résistance aux agents atmosphériques et aux salissures

# MURFILL® RENOVATION PAINT

## DESCRIPTION

Peinture de rénovation mate, durable et élastique. Idéal pour la rénovation et la décoration des immeubles historiques et nouveaux.

## UTILISATION RECOMMANDÉE

Revêtement pour murs et façades

## DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm³):	1,33 - 1,37 (weiss)
Niveau de brillance:	Mat
Extrait sec en poids:	60 - 63 %
Extrait sec en volume:	47 - 50 %
Perméabilité à la vapeur d'eau:	17g/m²/24h et Sd (m) = 1,4

## TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher:	45 minutes
Manipulable:	± 8 heures
Recouvrable:	24 heures
Dur à cœur:	2 jours

## EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

150 µm (cons. 200 g/m²)

## EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

70 µm (cons. 200 g/m²)

## CONSUMMATION THÉORIQUE

- Usage normal: minimum 400 g/m².
- A la brosse ou au rouleau: 200 - 300 g/m² par couche, en fonction de la technique d'application et du support.
- A l'airless: 200 - 500 g/m² par couche, en fonction de la technique d'application et du support.

## CONSUMMATION PRATIQUE

Coverage is theoretical and depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

## PRÉPARATION DE SURFACE

Anciens fonds déjà peints (en bon état): appliquer directement après un brossage soigné. Les peintures farinantes ou les support non traités, doivent être prétraités avec du Fixonal ou du Pegafix. Sur des supports lisses et non poreux, appliquer une couche de Pegalink blanc ou une couche de Noxyde (à l'exclusion du blanc), dilué avec 20% d'eau.

Pour isoler taches, graffiti et/ou pour un recouvrement très rapide sur tous supports, utiliser les primaires Zinsser Bulls Eye 123 ou 123 Plus, ou Cover-Stain.

Les fissures de < 0,5 mm seront obturées avec du Murfill Renovation Paint. Les fissures de > 0,5 mm seront obturées à l'Elastofill ou au Mur-Filler.

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Pour obtenir une bonne homogénéité, bien mélanger le produit avant utilisation.

## CONDITIONS D'APPLICATION

Température min. 5°C. H.R. max. 80%. La température du support doit être d'au moins 3°C au dessus du point de rosée.

## APPLICATION & DILUTION: BROSSE

Appliquer non dilué.

## APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

Appliquer non dilué.

## APPLICATION & DILUTION: PISTOLET AIRLESS

Gicleur: 13 - 15 / Pression: 200 bars.

## APPLICATION & DILUTION: PISTOLET PNEUMATIQUE

Impossible.

## NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Eau.

## REMARQUES

Pour connaître les possibilités de garantie sur ce système, veuillez contacter le Service Technique.

## DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV:	30 g/l max
Catégorie COV:	A/i
Limite COV:	140 g/l (2007) / 140 g/l (2010)
Remarques pour la sécurité:	Consultez la fiche de sécurité et les informations sur l'étiquette.

## DURÉE DE VIE

2 ans minimum à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 07/02/2025

**Couleurs et conditionnements disponibles:** Reportez-vous à la page produit concernée sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

**Notion de responsabilité:** Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu