

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



MURFILL[®] RENOVATION PAINT

Elastic decorative renovation paint

- > 500 % elastic
- Lasting elasticity till -30°C
- Water vapour permeable
- Matt aspect
- Excellent resistance against aging and contamination

MURFILL® RENOVATION PAINT

DESCRIZIONE

Matt and long-lasting elastic renovation paint. Ideal for renovation and decoration of historical and new buildings.

UTILIZZO CONSIGLIATO

Renovation and decoration of exterior walls and façades.

DATI TECNICI

Densità:	1,33 - 1,37 (weiss)
Livello di lucentezza:	Opaco
Residuo secco in peso:	60 - 63 %
Residuo secco in volume:	47 - 50 %
Permeabilità al vapore acqueo:	17g/m ² /24h and Sd (m) = 1,4

TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto al tatto:	45 minutes
Asciutto da maneggiare:	± 8 hours
Asciutto da rivestire:	24 hours
Completamente indurito:	2 days

SPESSORE DELLA PELLICOLA UMIDA CONSIGLIATO

150 µm (cons. : 200 g/m²)

SPESSORE DELLA PELLICOLA ASCIUTTA CONSIGLIATO

70 µm (cons.: 200 g/m²)

CONSUMO TEORICO

- Normal consumption: min. 400 g/m² (2 coats).
- Application by brush or roller: 200 – 300 g/m² per coat, in function of the application method and the substrate.
- Application by airless: 200 – 500 g/m² per coat, in function of the application method and the substrate.

CONSUMO PRATICO

Coverage is theoretical and depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Substrate must be clean, sound and dry (max. 6% substrate humidity) prior to application. Remove any moss, algae, etc. with a suitable detergent

Previously painted surfaces (in good condition): apply directly after thorough brushing.

Chalky paints or bare substrates should first be primed with Fixonal or Pegafix. On smooth and non-porous substrates, prime with white Pegalink or with one coat of Noxyde (except white, diluted with 20% of water).

For stain, graffiti blocking and/or very fast recoating on all substrates, use Zinsser primers Bulls Eye 123 or 123 Plus, or Cover-Stain.

Cracks < 0,5 mm will be filled with Murfill Renovation Paint. Cracks > 0,5 mm will be filled with Elastofill or Mur-Filler acrylic sealants.

ISTRUZIONI PER L'USO

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Minimum temperature: 5°C. Max. 80 % R.H.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: PENNELLO

Use a synthetic brush for application of waterbased products.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: RULLO

Use long nap roller (texture polyamide roller 20 mm) or specific façade roller 24 mm. Depending on the roughness of the substrate.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY SENZ'ARIA

If necessary, dilute with 2 - 5% volume water. Nozzle: 13 – 15 / Pressure: 200 bars.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY AD ARIA-ATOMIZZATA

Not possible.

PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

Water.

NOTE

For any information regarding options of guarantee with this system, please contact Technical Service.

DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Livello di COV:	30 g/l max
Categoria COV:	A/i
Limite di COV:	140 g/l (2007) / 140 g/l (2010)
Note riguardanti la sicurezza:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can

SCADENZA

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data del rilascio: 07/02/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu