Quality Paints since 1845

MATHYS®

MURFILL® RENOVATION PAINT

Elastic decorative renovation paint

- > 500 % elastic
- Lasting elasticity till -30°C
- Water vapour permeable
- Matt aspect
- Excellent resistance against aging and contamination

MURFILL® RENOVATION PAINT

BESKRIVELSE
Matt and long-lasting elastic renovation paint. Ideal for renovation and decoration of historical and new buildings.

ANBEFALT BRUK
Renovation and decoration of exterior walls and façades.

TEKNISKE DATA

Densitet:	1,33 - 1,37 (weiss)
Glansgrad:	Matt
Tørrstoffinnhold i vekt:	60 - 63 %
Tørrstoffinnhold i volum:	47 - 50 %
Vanndamppermeabilitet:	17g/m²/24h and Sd (m) = 1,4

TØRKETID VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Støvtørr:	45 minutes
Håndterbar:	± 8 hours
Tørketid:	24 hours
Fullt herdet:	2 days

ANBEFALT VÅTFILMTYKKELSE
150 µm (cons. : 200 g/m²)

ANBEFALT TØRRFILMTYKKELSE
70 µm (cons.: 200 g/m²)

FORBRUK
- Normal consumption: min. 400 g/m² (2 coats).
- Application by brush or roller: 200 – 300 g/m² per coat, in function of the application method and the substrate.
- Application by airless: 200 – 500 g/m² per coat, in function of the application method and the substrate.

FORBRUK INFORMASJON
Coverage is theoretical and depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

FORBEREDELSER
Substrate must be clean, sound and dry (max. 6% substrate humidity) prior to application. Remove any moss, algae, etc. with a suitable detergent
Previously painted surfaces (in good condition): apply directly after thorough brushing. Chalky paints or bare substrates should first be primed with Fixonal oor Pegafix. On smooth and non-porous substrates, prime with white Pegalink or with one coat of Noxyde (except white, diluted with 20% of water.
For stain, graffiti blocking and/or very fast recoating on all substrates, use Zinsser primers Bulls Eye 123 or 123 Plus, or Cover-Stain.
Cracks < 0,5 mm will be filled with Murfill Renovation Paint. Cracks > 0,5 mm will be filled with Elastofill or Mur-Filler acrylic sealants.

PÅFØRING
To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

PÅFØRINGSBETINGELSER
Minimum temperature: 5°C. Max. 80 % R.H.

PÅFØRING & FORTYNNING: PENSEL
Use a synthetic brush for application of waterbased products.

PÅFØRING & FORTYNNING: RULLE
Use long nap roller (texture polyamide roller 20 mm) or specific façade roller 24 mm. Depending on the roughness of the substrate.

PÅFØRING & FORTYNNING: LUFTFRI SPRØYTE
If necessary, dilute with 2 - 5% volume water. Nozzle: 13 – 15 / Pressure: 200 bars.

PÅFØRING & FORTYNNING: FORSTØVNINGSSPRØYTE
Not possible.

RENGJØRING AV REDSKAP/SØL
Water.

INFORMASJON
For any information regarding options of guarantee with this system, please contact Technical Service.

SIKKERHETSDATA

VOC nivå:	30 g/l max
VOC kategori:	A/i
VOC grense:	140 g/l (2007) / 140 g/l (2010)
Merknader angående sikkerhet:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can

HOLDBARHET
Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Utstedt dato: 22/06/2026

Tilgjengelige farger & størrelse på forpakninger: Vennligst referer til den respektive produktsiden på www.rust-oleum.eu for en oversikt over tilgjengelige farger og størrelse på forpakninger.

Forbehold: Så langt vi kjenner til er informasjonen i dette dokumentet korrekt og nøyaktig. Den er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren må selv avgjøre om våre produkter er egnet for hans/hennes bestemte formål. Ikke under noen omstendigheter skal Rust-Oleum Europe bli gjort ansvarlig for indirekte eller tilfeldige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som tilfredsstiller Rust-Oleum Europes anbefalinger som er detaljert beskrevet i den siste oppdaterte kopien av produktdatabladet. Brukerne er selv ansvarlige for at de har den siste oppdaterte kopien. De siste oppdaterte kopier av produktdatablad er tilgjengelig, og kan lastes ned gratis fra www.rust-oleum.eu, eller de kan fås ved forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til produktene sine uten forhåndsvarsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu