

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



MURFILL[®] RENOVATION PAINT

Elastic decorative renovation paint

- > 500 % elastic
- Lasting elasticity till -30°C
- Water vapour permeable
- Matt aspect
- Excellent resistance against aging and contamination

MURFILL® RENOVATION PAINT

OPIS

Matt and long-lasting elastic renovation paint. Ideal for renovation and decoration of historical and new buildings.

ZALECANE UŻYCIE

Renovation and decoration of exterior walls and façades.

DANE TECHNICZNE

Gęstość:	1,33 - 1,37 (weiss)
Stopień połysku:	Mat
Zawartość substancji stałych wagowo:	60 - 63 %
Zawartość substancji stałych objętościowo:	47 - 50 %
Paroprzepuszczalność:	17g/m ² /24h and Sd (m) = 1,4

CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	45 minutes
Do użytku:	± 8 hours
Do przemalowania:	24 hours
Pełne utwardzenie:	2 days

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO

150 µm (cons. : 200 g/m²)

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

70 µm (cons.: 200 g/m²)

ZUŻYCIE TEORETYCZNE

- Normal consumption: min. 400 g/m² (2 coats).
- Application by brush or roller: 200 – 300 g/m² per coat, in function of the application method and the substrate.
- Application by airless: 200 – 500 g/m² per coat, in function of the application method and the substrate.

ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Coverage is theoretical and depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Substrate must be clean, sound and dry (max. 6% substrate humidity) prior to application.

Remove any moss, algae, etc. with a suitable detergent

Previously painted surfaces (in good condition): apply directly after thorough brushing.

Chalky paints or bare substrates should first be primed with Fixonal or Pegafix. On smooth and non-porous substrates, prime with white Pegalink or with one coat of Noxyde (except white, diluted with 20% of water).

For stain, graffiti blocking and/or very fast recoating on all substrates, use Zinsser primers Bulls Eye 123 or 123 Plus, or Cover-Stain.

Cracks < 0,5 mm will be filled with Murfill Renovation Paint. Cracks > 0,5 mm will be filled with Elastofill or Mur-Filler acrylic sealants.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

WARUNKI APLIKACJI

Minimum temperature: 5°C. Max. 80 % R.H.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL

Use a synthetic brush for application of waterbased products.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK

Use long nap roller (texture polyamide roller 20 mm) or specific façade roller 24 mm. Depending on the roughness of the substrate.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK BEZPOWIETRZNY

If necessary, dilute with 2 - 5% volume water. Nozzle: 13 – 15 / Pressure: 200 bars.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK POWIETRZNY

Not possible.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Water.

UWAGI

For any information regarding options of guarantee with this system, please contact Technical Service.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO:	30 g/l max
Kategoria LZO:	A/i
Limity LZO:	140 g/l (2007) / 140 g/l (2010)
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data wydania: 07/02/2025

Dostępne kolory i opakowania: Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)

Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.

38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu