

Quality Paints since 1845  
**MATHYS®**



**MURFILL® RP SILOXAN NF**

## Hydrophob, renoveren und färben in einem

- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Alterung und Verschmutzung
- Selbstreinigend, hydrophob
- Pearly-Effekt
- Wasserdampfdurchlässig
- Sehr gute Abdeckung

[WWW.MATHYSPAINTS.EU](http://WWW.MATHYSPAINTS.EU)

# MURFILL® RP SILOXAN NF

## BESCHREIBUNG

Sehr matte elastische Renovierungsbeschichtung für Außenwände auf Basis von Acrylaten-Siloxanen.

## EMPFOHLENE VERWENDUNG

Abdichtung alter Mauern und Fassaden. Überbrückung Haarrisse bis 0,2 mm. Schutz und Renovierung von alten und neuen Außenwänden auch mit, Mikrorisse.

## EMPFOHLENES SYSTEM

Blanker Untergrund oder gut konservierte Untergründe /**Dekorativ:** Murprim Aqua + 400 g/m<sup>2</sup> MURFILL Siloxan Murprim Aqua + 450 g/m<sup>2</sup> MURFILL Siloxan.

Blanker Untergrund oder gut konservierte Untergründe / **Wasserdichtung:** Murprim Aqua + 400 g/m<sup>2</sup> MURFILL Siloxan Murprim S + 2 x 300 g/m<sup>2</sup> MURFILL Siloxan Überprüfen Sie die Kompatibilität mit alten Untergründen im Voraus.

Glattes und festes Substrat: Mit Noxyd verdünnen und mit 15 Vol.% Wasser verdünnen (Verbrauch 200 g/m<sup>2</sup>).

Poröser Untergrund: Mit Primer 44 HS grundieren (Deckungsgrad 10 m<sup>2</sup> / l). Oberflächenunregelmäßigkeiten: Ausgleich mit Reparaturmörtel (Pegacrete) oder mit Füller

## TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm <sup>3</sup> ):	1,40 (depending on colour)
Glanzgrad:	Matt
Glanzgrad bei 85°:	<1,0 % - sehr matt
Feststoffgehalt in Gewicht:	68% (depending on colour)

## TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei:	4 St.
Griffest:	4 -8 hours
Überstreichbar:	24 St.

## EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE

38.7 µm/ 100 g/m<sup>2</sup>

## THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

300 - 450 g/m<sup>2</sup>

## PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung

## UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss vollständig sauber, trocken und tragfähig sein. Bei Verschmutzung durch Mikroorganismen muss der Untergrund zunächst mit einer Fungizidlösung gereinigt werden.

## HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Um eine gute Homogenität zu sichern, Anstrichmaterial vor Gebrauch gut aufrühren.

## ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Nicht bei drohendem Regen ausbringen. In einem trockenen und gut belüfteten Raum auftragen. Temperatur von Luft, Untergrund und Beschichtung zwischen 5°C und 30°C und relative Luftfeuchtigkeit unter 85%. Die Temperatur des Untergrundes muss mindestens 3°C über dem Taupunkt liegen.

## VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL

Synthetische Bürsten für Dispersionsfarben. Nicht verdünnen.

## VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER

Strukturierte Polyamidrolle 20 mm oder langhaarige Bürsten je nach Rauheit des Untergrundes. Nicht verdünnen.

## REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Wasser

## SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt:	40 g/l max.
VOC-Kategorie:	A/c
VOC-Grenzwert:	40 g/l (2010)
Bemerkungen für Sicherheit:	Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

## LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 2 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5 und 35°C

Ausgabedatum: 07/02/2025

**Verfügbare Farben und Packungsgrößen:** Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

**Haftungsausschluss:** Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu