



## MURFILL® WP INTER

### Primaire et couche intermédiaire pour revêtement

- Résine acrylique très souple Revêtement d'imperméabilité
- Excellente durabilité, garantie décennale
- Film très souple, résiste à la fissuration
- Perméable à la vapeur d'eau Imperméable à l'eau liquide
- Bon garnissant, aspect pommelé satiné

# MURFILL® WP INTER

## DESCRIPTION

Primaire et couche intermédiaire pour revêtement d'imperméabilité des façades avant finitions Murfill® WP Plus NF

## UTILISATION RECOMMANDÉE

Couche intermédiaire très souple pour les revêtements d'imperméabilité des façades anciennes en classe I2, I3, I4 résiste à la fissuration de 5/10ème jusqu'à 2 mm. Conforme à la norme AFNOR 84403, DTU 42-1

## SYSTÈME RECOMMANDÉ

Very smooth interlayer for waterproofing systems in combination with Murfill WP Plus NF. Crack bridging from 0.2 mm to 2 mm

## DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm³): 1,2 (± afhankelijk van kleur)  
Extrait sec en poids: Gewicht: 66 % (± afhankelijk van kleur)

## CONSUMMATION THÉORIQUE

250 à 500 g/m² suivant système.

## CONSUMMATION PRATIQUE

La consommation est théorique et dépend de nombreux facteurs comme la rugosité, la porosité et les conditions d'application.

## PRÉPARATION DE SURFACE

Le support doit être parfaitement propre, sec, sain et plan. Conforme aux DTU 42-1 et 59-1. En cas de contamination par micro-organismes, nettoyer au préalable avec une solution anti-mousse AMW. Pour les anciens fonds contrôler leur compatibilité avec l'étude préalable recommandée dans le DTU.

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Pour assurer une bonne homogénéité, bien mélanger le produit avant utilisation

## CONDITIONS D'APPLICATION

Les travaux seront effectués en conformité avec les DTU 59-1 et 42-1. Température mini 5°C, maxi 35°C et Humidité Relative maximale 80%. Absence de condensations pendant le temps de séchage. Une température basse et/ou une humidité relative élevée augmenteront le temps de séchage.

## APPLICATION & DILUTION: BROSSE

- Brosses synthétiques pour peintures phase aqueuse.
- Eau 15% si utilisé en primaire

## APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

- Rouleaux polyamide texture poils longs 20 mm ou méchés 24 mm spécial façade, suivant la rugosité du support.
- Eau 15% si utilisé en primaire

## NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Eau.

## REMARQUES

Les supports horizontaux (appuis, bandeaux, ...) seront renforcés avec une couche de finition Paracem (mat-satiné) ou Paracem Semi-Gloss (semi-brillant). Ne pas utiliser en intérieur.

## DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV: 139 g/l max.  
Catégorie COV: A/i  
Limite COV: 140 g/l (2010)  
Remarques pour la sécurité: Consulter les informations figurant sur l'étiquette, et la fiche de données de sécurité disponible sur notre site internet.

## DURÉE DE VIE

2 ans minimum à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 07/02/2025

**Couleurs et conditionnements disponibles:** Reportez-vous à la page produit concernée sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

**Notion de responsabilité:** Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)