

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



MURFILL[®] WP PLUS NF

Revêtement d'imperméabilité "mono-produit"

- Résine acrylique photo-réticulable
- Excellente durabilité, garantie décennale
- Film très souple, résiste à la fissuration
- Imperméable à l'eau liquide
- Bon garnissant, aspect pommelé mat



MURFILL® WP PLUS NF

DESCRIPTION

Revêtement Semi Epais lisse pour façades. A base de résines acryliques photo-réticulables en phase aqueuse pour utilisation en imperméabilité Classe I1 -I4. Aspect mat.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Imperméabilité des façades anciennes en classe I1, I2, I3, I4 résiste à la fissuration de 2/10ème jusqu'à 2 mm. Conforme à la norme AFNOR 84403, DTU 42-1

DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm³):	1,5 (± af afhankelijk van kleur)
Niveau de brillance:	Mat
Niveau de brillance à 85°:	2% sous angle de 85°
Extrait sec en poids:	74 % (±afhankelijk van kleur)
Extrait sec en volume:	62 % (±afhankelijk van kleur)

CONSUMMATION THÉORIQUE

500 g/m²/couche.

CONSUMMATION PRATIQUE

La consommation est théorique et dépend de nombreux facteurs comme la rugosité, la porosité et les conditions d'application.

PRÉPARATION DE SURFACE

Le support doit être parfaitement propre, sec, sain et plan. Conforme aux DTU 42-1 et 59-1. En cas de contamination par micro-organismes, nettoyer au préalable avec une solution anti-mousse AMW. Pour les anciens fonds contrôler leur compatibilité avec l'étude préalable recommandée dans le DTU.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Pour assurer une bonne homogénéité, bien mélanger le produit avant utilisation.

CONDITIONS D'APPLICATION

Les travaux seront effectués en conformité avec les DTU 59-1 et 42-1. Température mini 5°C, maxi 35°C et Humidité Relative maximale 80%. Absence de condensations pendant le temps de séchage. Une température basse et/ou une humidité relative élevée augmenteront le temps de séchage.

APPLICATION & DILUTION: BROSSE

- Brosses synthétiques pour peintures phase aqueuse.
- Ne pas diluer

APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

- Rouleaux polyamide texture poils longs 20 mm ou méchés 24 mm spécial façade, suivant la rugosité du support.
- Ne pas diluer

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Eau.

REMARQUES

Les supports horizontaux (appuis, bandeaux, ...) seront renforcés avec une couche de finition Paracem (mat-satiné) ou Paracem Semi-Gloss (semi-brillant). ne pas appliquer à l'intérieur.

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV:	139 g/l max.
Catégorie COV:	A/i
Limite COV:	140 g/l (2010)
Remarques pour la sécurité:	Consulter les informations figurant sur l'étiquette, et la fiche de données de sécurité disponible sur notre site internet.

DURÉE DE VIE

2 ans minimum à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 14/09/2022

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu