



Quality Paints since 1845  
**MATHYS**<sup>®</sup>



## PARACEM<sup>®</sup> SEMI-MATT

# Acrylic exterior wall paint with high covering power



- High durability
- Perfect saponification resistance
- Particularly high covering capacity
- Sufficiently breathing (water vapour permeable)
- Hardly permeable to rain Excellent weather resistance

# PARACEM® SEMI-MATT

## ОПИСАНИЕ

- Acrylic exterior wall paint with high covering power
- Acrylic paint for outside and inside use

## ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

For old or new substrates like masonry, cement rendering or plaster, concrete, tiles, plaster boards and wooden panels.

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност (г/см³):	1,5
Гланцово ниво:	semi_mat
Гланцово ниво при 60°:	5%
Съдържание на сухо вещество (по тегло):	64%
Съдържание на сухо вещество (по обем):	46%
water_vapour_permeability:	23g/m²/24h and Sd (m) = 1,0

## ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ ДО 20° C/RH 50%

Сух на допир:	40 minutes (10 m²/l)
Сух за употреба:	2 hours (10 m²/l)
Готов за повторно нанасяне:	4 hours (10 m²/l)
group_dry_40_full_cure:	1 day

## МОКЪР СЛОЙ

100 micron (cons.: 10 m²/l)

## СУХ СЛОЙ

45 micron (cons.: 10 m²/l)

## РАЗХОДНА НОРМА

7 - 10 m²/l per coat

## КОНСУМАЦИЯ

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

## ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

The substrate must be sufficiently dry and stable; clean thoroughly. In case of fungal growth: treat first with an adequate moss-preventing product. On porous substrates apply first a coat of Parafix or Pegafix / Paracem (25 / 75). On very smooth bricks, apply a first coat of Noxyde diluted with 25% water, or a coat of Pegalink. Impregnate old chalking paints, after cleaning, with a coat of Fixonal or Pegafix. For stain, graffiti blocking and/or very fast recoating on all substrates, for interior or exterior, use Zinsser primers Bulls Eye 123 or 123 Plus, or Cover-Stain. Fill up holes and seal joints or fissures with Elastofill. If necessary, fill with Pegaflex. Flat down and remove dust. Hereafter, apply 1 - 2 coats of Paracem.

## НАЧИН НА УПОТРЕБА

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

## УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Minimum 5C / Maximum 80 % R.H.

## НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ЧЕТКА

Apply with flat brush

## НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ВАЛЯК

Apply with dispersion roller.

## БЕЗВЪЗДУШНО ПРЪСКАНЕ (AIRLESS SPRAY)

Nozzle: 013 - 018 / Pressure: 180 bars.

## ВЪЗДУШНО РАЗПРАШВАНЕ (AIR-ATOMISED SPRAY)

Dilute with water (3 - 5% volume).

## ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИВИ

Water.

## ДАНИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ниво на ЛОС:	25 g/l max.
Категория ЛОС:	A/c
group_voc_40_limit:	75 g/l (2007) / 40 g/l (2010)
Забележки относно безопасността:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## СРОК НА ГОДНОСТ

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Дата на издаване: 02/10/2025

**Налични цветове и размери на опаковките:** Моля, вижте съответната продуктова страница на [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu), за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

**Отказ от отговорност:** Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu