

Quality Paints since 1845  
**MATHYS**<sup>®</sup>



## PARACEM<sup>®</sup> SEMI-MATT

# Vandbaseret halvmat acrylmaling



- Særdeles holdbar
- Nem at påføre, rengøre og vedligeholde
- Meget god dækkevne
- Berøringstør efter kun 40 minutter
- Diffusionsåben

# PARACEM® SEMI-MATT

## BESKRIVELSE

Hurtigtørrende acrylmaling med særdeles god dækevne til vægge og facader ude og inde.

## ANBEFALET BRUG

Til eksisterende og nye overflader som murværk, cement, puds, beton, gipsplader, fliser og træpaneler.

## TEKNISK DATA

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Tæthed:                   | 1,5                                      |
| Glansgrad:                | semi_mat                                 |
| Glansgrad ved 60°:        | 5%                                       |
| Faststofindhold i vægt:   | 64%                                      |
| Tørstofindhold i volumen: | 46%                                      |
| Vanddampermeabilitet:     | 23g/m <sup>2</sup> /24h and Sd (m) = 1,0 |

## TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Berøringstør:      | 40 minutter (10 m <sup>2</sup> /ltr) |
| Håndteringstør:    | 2 timer (10 m <sup>2</sup> /ltr)     |
| Genbehandlingstør: | 4 timer (10 m <sup>2</sup> /ltr)     |
| Fuldt hærdet:      | 1 døgn                               |

## ANBEFALET VÅDFILMTYKKELSE

100 µm (forbrug: 10 m<sup>2</sup>/ltr)

## ANBEFALET TØRFILMTYKKELSE

45 µm (forbrug: 10 m<sup>2</sup>/ltr)

## TEORETISK FORBRUG

7 - 10 m<sup>2</sup>/ltr pr. lag

## PRAKTISK FORBRUG

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

## FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Overfladen, som skal være tilstrækkelig tør og fast, rengøres grundigt. Eventuel mugvækst afvaskes med desinfektionsmiddel. Porøse overflader grundes med Pegafix iblandet Paracem, blandingsforhold: 1:3.

Meget glatte mursten grundes med 1 lag Noxyde fortyndet med 25% vand, eller grundes med 1 lag Pegalink.

Kalkede overflader imprægneres – efter afrensning – med 1 lag Pegafix. Huller, fuger og revner fuges med Elastofill. Herefter påføres 1 – 2 lag Paracem.

## BRUGSANVISNING

Malingen skal røres grundigt inden brug.

## ANVENDELSESBETINGELSER

Temperaturer over 5° C / luftfugtighed under 80%

## PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL

Påfør med flad pensel

## PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE

Påfør med dispersionsrulle

## PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTLØS SPRØJTE

Dysetørrelse: 13 - 18 / Tryk: 180 bar

## PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTATOMISERET SPRØJTE

Fortynd med 3 – 5% vand

## RENGØRING AF UDSKYR/SPILD

Vand

## SIKKERHEDSDATA

|                            |   |
|----------------------------|---|
| VOC-niveau:                | 25 g/l max.   |
| VOC-kategori:              | A/c   |
| VOC-grænse:                | 75 g/l (2007) / 40 g/l (2010)                         |
| Bemærkninger om sikkerhed: | Læs sikkerhedsdatablad og Informationer på etiketten. |

## HOLDBARHED

Minimum 2 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Udstedelsesdato: 04/02/2025

**Tilgængelige farver og pakningsstørrelser:** Der henvises til den respektive produktside på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

**Ansvarsfraskrivelse:** Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu