

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



PARACEM[®] SEMI-MATT

Mauerfarbe mit grosser Deckfähigkeit für Aussenarbeiten



- Hohe Dauerhaftigkeit
- Perfekter Widerstand gegen Verseifung
- Besonders hohe Deckfähigkeit
- Gut atmend (wasserdampfdurchlässig)
- Wenig regendurchdringbar

PARACEM® SEMI-MATT

BESCHREIBUNG

Acrylatdispersionsfarbe im Außen- und Innenbereich.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Auf alten oder neuen Untergründen wie zum Beispiel Mauerwerk, Zementputz oder Pflaster, Ziegel, Gipskarton und Holzplatten.

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm ³):	1,5
Glanzgrad:	Semi-Matt
Glanzgrad bei 60°:	5%
Feststoffgehalt in Gewicht:	64%
Feststoffgehalt in Volume:	46%
Wasserdampfdurchlässigkeit:	23g/m ² /24 St und Sd (m) = 1,0

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei:	± 40 Minuten (10 m ² /l)
Griffest:	± 2 St. (10 m ² /l)
Überstreichbar:	± 4 St. (10 m ² /l)
Durchgehärtet:	± 1 Tag

EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE

± 100 µm (Verbr.: 10 m²/l)

EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE

± 45 µm (Verbr.: 10 m²/l)

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

7 - 10 m²/l pro Schicht

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muß trocken und stabil sein; gründlich reinigen. Falls der Untergrund Moos aufweist, muß zuerst mit einem geeigneten Anti-Moos Produkt behandelt werden. Auf sehr porösen Untergründen erst eine Schicht Parafix oder Pegafix / Paracem (25/75) anbringen. Auf sehr glatten Ziegelsteinen erst eine Schicht Noxyde verdünnt mit 25 Vol. % Wasser, oder Pegalink anbringen. Alte krebende Farben, nach Reinigung, vorab mit einer Schicht Fixonal oder Pegafix imprägnieren. Kleine Löcher, Falten und Risse auffüllen mit Elastofill. Nötigenfalls spachteln mit Pegaflex. Feinschleifen und entstauben. Danach 1-2 Schichten Paracem auftragen.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Um eine gute Homogenität zu sichern, Anstrichmaterial vor Gebrauch gut aufrühren.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

- Für Aussen: nicht verdünnen.
- Für Innen: verdünnen mit 5 bis 10 Vol.% Wasser oder besser mit 5 Vol.% Fair-Decor.
- Mindestens 5°C, höchstens 80 % R.Lf..

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL

Auftragen mit Flächenstreicher.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER

Auftragen mit Dispersionsrolle.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: AIRLESS SPRITZEN

Düse: 013 - 018" / Druck: 180 Bar

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: DRUCKLUFTSPRITZ

Ja, mit Wasser verdünnen (3 - 5 Vol.%).

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Wasser

SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt:	25 g/l max.
VOC-Kategorie:	A/c
VOC-Grenzwert:	75 g/l (2007) / 40 g/l (2010)
Bemerkungen für Sicherheit:	Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 2 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5 und 35°C.

Ausgabedatum: 07/02/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu