

Quality Paints since 1845
MATHYS®



PARACEM® DECO EASY FINISH XTRA MATT

Streifenfreie extra matte Innenwandfarbe

- Gute Deckkraft
- Nassabriebbeständig Klasse 1, (EN 13300)
- Lange offene Zeit
- Extra matt: <math><1\% @ 85^\circ</math>
- Streifenfrei verarbeitbar, ohne Rollenspuren und sehr leicht zu retuschieren

PARACEM® DECO EASY FINISH XTRA MATT

BESCHREIBUNG

Streifenfrei verarbeitbare, wasserbasierte Innenwandfarbe auf Basis einer Kunsthardispersion mit einem dauerhaften, extra matten Look.

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm ³):	1,50 (white - wit - blanc - weiß)
Glanzgrad:	Extra-Matt
Glanzgrad bei 85°:	Matt: 1%
Feststoffgehalt in Gewicht:	59% (white - wit - blanc - weiß)
Feststoffgehalt in Volume:	39% (white - wit - blanc - weiß)
Widerstand gegen Nassreibung (EN 13300):	Klasse 1 (< 5 µm Abrieb bei 200 Hüben)

EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE

130 µm (weiß)

EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE

50 µm (weiß)

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

8 m²/l/Schicht

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Die tatsächliche Ergiebigkeit ist von vielen Faktoren wie der Porosität und Rauheit des Untergrundes und dem Materialverlust während der Verarbeitung abhängig.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Gereinigte alte Farbschichten in gutem Zustand und wenig poröse Untergründe können sofort mit Paracem® Deco Easy Finish Xtra Matt gestrichen werden. Poröse Untergründe zunächst mit Paracem® Deco Primer behandeln. Stark poröse Untergründe, glatte gespachtelte Flächen und wasserdichte Gipskartonplatten müssen zunächst mit Pegafix imprägniert werden. Nikotinflecken erst mit Pegafix® Isofix oder Pegamat® RL isolieren. Alte Wasserflecken erst mit Pegamat® RL oder Pegaprim® Isofix isolieren. Ungestrichenes Holz zunächst richtig vorbehandeln und grundieren (z. B. mit Fassiprim® Aqua oder Pegaprim® Xpress). Metalluntergründe ohne Rost mit Pegalink oder Pegaprim® Xpress vorbehandeln. Auf Glasfasergewebe vorzugsweise erst eine Schicht Paracem® Deco Primer und abschließend 2 Schichten Paracem® Deco Ultra Clean Xtra Matt auftragen. Falls man Paracem® Deco Ultra Clean Xtra Matt mit einem Fugenkitt kombinieren möchte, empfehlen wir Ihnen die Anwendung unseres Acrylatkitts Elastopro. Dieser Acrylatkitt kann nach einer Trockenzeit von wenigstens 1 Stunde angestrichen werden (20°C, 60% relative Feuchtigkeit).

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Vor Gebrauch muss das Produkt gut durchgerührt werden, um eine gute Homogenität zu erzielen.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

> 8°C, < 80% Rel. L.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL

Unverdünnt mit einem Kunsthaarpinsel auftragen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER

Unverdünnt mit einer 10 mm-Mikrofaserrolle auftragen.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Material mit Wasser reinigen und Reste ordnungsgemäß entsorgen.

BEMERKUNGEN

Nicht bei Temperaturen unter 8°C verarbeiten.

SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt:	5 g/l
VOC-Gehält Fertigmischung:	5 g/l
VOC-Kategorie:	IIA/a
VOC-Grenzwert:	30 g/l
Bemerkungen für Sicherheit:	Ziehen Sie das entsprechende Sicherheitsdatenblatt und die Informationen auf der Verpackung zurate.

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 2 Jahre ab Fertigungsdatum in der ungeöffneten Originalverpackung bei Lagerung in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5 und 35°C.

Ausgabedatum: 06/02/2026

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelm
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu