



PARACEM[®] DECO MATT

Hochwertige, matte Farbe für Innenarbeiten

- Ausgezeichneter Verlauf
- Gute mechanische Beständigkeit gegen Reibung
- Gleichmäßiges mattes Aussehen
- Sehr gut deckend
- Keine Neigung zu Ansätzen

PARACEM® DECO MATT

BESCHREIBUNG

Dekorativer und matter Schlußanstrich für Innenwände und Decken. Anwendbar auf den meisten Untergründen (Putz, Ziegel, Beton, etc.), sowohl in privaten wie in öffentlichen Gebäuden.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Dekorativer und matter Schlußanstrich für Innenwände und Decken. Anwendbar auf den meisten Untergründen (Putz, Ziegel, Beton, etc.), sowohl in privaten wie in öffentlichen Gebäuden.

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm ³):	1,38 - 1,4 (white)
Glanzgrad:	Matt
Glanzgrad bei 60°:	Matt: 2-3%
Glanzgrad bei 85°:	Matt: 2-3%
Feststoffgehalt in Gewicht:	50,5 - 52,5% (white)
Feststoffgehalt in Volume:	33 - 35% (white)
Widerstand gegen Nassreibung (EN 13300):	Klasse 1 (< 5 µm Abrieb bei 200 Hüben)

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei:	30 Minuten
Überstreichbar:	1 St.
Durchgehärtet:	2 Tage

EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE

140 µm

EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE

50 µm

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

7 - 10 m²/l per coat

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung (siehe DIN 53220).

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Alte gereinigte Farbschichten in gutem Zustand wie auch leicht poröse Untergründe können direkt mit Paracem Deco überstrichen werden.

Stark poröse Untergründe, glatter Putz und wasserbeständige Gipskartonplatten zuerst mit einer Schicht von der 1/1 Mischung Pegafix + Paracem Deco imprägnieren (Verbrauch: 12m²/l pro Schicht).

Nikotinflecke zuerst mit Pegaprim Isofix, Pegamat Aqua oder Pegamat RL isolieren. Alte feuchte Flecke mit Pegamat RL oder Pegaprim Isofix isolieren. Ungestrichenes Holz vorab richtig vorbehandeln und grundieren (zum Beispiel mit Fassiprim oder Pegaprim Xpress). Metalluntergründe ohne Rost mit Pegalink, Pegaprim Xpress oder Galvaprim vorbehandeln. Auf Glasfasergewebe, vorzugsweise erst eine Schicht Paracem Deco Soft oder Paracem Deco Satin auftragen bevor eine Endschrift Paracem Deco aufzubringen ist.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Um eine gute Homogenität zu sichern, Anstrichmaterial vor Gebrauch gut aufrühren.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL

Unverdünnt auftragen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER

Unverdünnt auftragen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: AIRLESS SPRITZEN

Düse: 013 - 019
Druck: 160 - 200 Bars.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: DRUCKLUFTSPRITZ

Möglich.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: SPRÜHDOSE

> 5°C, < 80% R.F.

SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt:	30 g/l
VOC-Gehalt Fertigmischung:	30 g/l
VOC-Kategorie:	A/a
VOC-Grenzwert:	30 g/l
Bemerkungen für Sicherheit:	Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 2 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5 und 35°C.

Ausgabedatum: 07/02/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu