

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



PARACEM[®] DECO NATURE PRIMER NF

Acryl-Imprägnierung auf Wasserbasis

Hohe fixierende Leistung

PARACEM® DECO NATURE PRIMER NF

BESCHREIBUNG

Acryl-Imprägnierung auf Wasserbasis für hochwertige Innenarbeiten.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Anwendbar auf den meisten Untergründen (Putz, Ziegel, Beton usw.), sowohl für Wohngebäude als auch für öffentliche Gebäude.

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm ³):	± 1,28 - 1,3
Glanzgrad:	Matt
Glanzgrad bei 60°:	Matt
Glanzgrad bei 85°:	Matt
Feststoffgehalt in Gewicht:	52 - 56%
Feststoffgehalt in Volume:	42 - 46%

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei:	1 St.
Überstreichbar:	8 St.

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

8 - 10 m²/l

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Rauheit des Untergrunds und Materialverlust beim Auftragen.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Wo nötig, entfetten. Verunreinigungen so gut wie möglich entfernen.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Um eine gute Homogenität zu sichern, Anstrichmaterial vor Gebrauch gut aufrühren.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Trockene Witterung, Mindesttemperatur 10 °C.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL

Unverdünnt bis zur Sättigung auftragen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER

Unverdünnt auftragen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: AIRLESS SPRITZEN

Düse: 9 - 11
Druck 200 bar
Bis max. 3% mit Wasser verdünnen

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: DRUCKLUFTSPRITZ

Bis max. 3% mit Wasser verdünnen.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Wasser.

BEMERKUNGEN

Nach dem Färben ist das Ecolabel nicht mehr zutreffend.

SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt:	3 g/l
Bemerkungen für Sicherheit:	Lesen Sie das entsprechende Sicherheitsdatenblatt und die Angaben auf der Verpackung.

LAGERFÄHIGKEIT

2 Jahre ab Herstellungsdatum in der ungeöffneten Originalverpackung bei Lagerung in trockenen, gut belüfteten Räumen, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, bei Temperaturen zwischen 10 °C und 35 °C.

Ausgabedatum: 19/02/2021

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu