

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



PARACEM[®] DECO NATURE SEMI-MATT NF

Wasserbasierte halbmatte Acrylfarbe mit Ecolabel

- Ausgezeichneter Verlauf
- Gute mechanische Beständigkeit gegen Reibung
- Gleichmäßiges halbmattes Aussehen
- Sehr gut deckend
- Keine Neigung zu Ansätzen

PARACEM® DECO NATURE SEMI-MATT NF

BESCHREIBUNG

Wasserbasierte Acrylfarbe für hochwertige Innenarbeiten. Dekorativer und halbmatter Schlußanstrich für Innenwände und Decken. Anwendbar auf den meisten Untergründen (Putz, Ziegel, Beton, etc.), sowohl in privaten wie in öffentlichen Gebäuden. Mit dem EU Ecolabel. Die beste Farbe für Sie und für die Natur

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Dekorativer seidenmatter Schlussanstrich für Innenwände und Decken. Anwendbar auf den meisten Untergründen (Putz, Ziegel, Beton usw.), sowohl für Wohngebäude als auch für öffentliche Gebäude.

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm ³):	± 1,34
Glanzgrad:	Semi-Matt
Glanzgrad bei 85°:	Seidenmatt: 10-15%
Feststoffgehalt in Gewicht:	50 - 54%
Feststoffgehalt in Volume:	36 - 40%
Widerstand gegen Nassreibung (EN 13300):	Klasse 1 (< 5 µm Abrieb bei 200 Hüben)

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei:	1 St.
Überstreichbar:	4-8 St.

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

7 - 10 m²/l pro Schicht, 2 Schichten empfohlen

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Abhängig von zahlreichen Faktoren wie Porosität und Rauheit des Untergrunds und Materialverlust beim Auftragen.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Alte gereinigte Farbschichten in gutem Zustand sowie leicht poröse Untergründe können direkt mit Paracem Deco Nature Semi-Mat überstrichen werden. Stark poröse Untergründe, glatter Putz und wasserbeständiger Gipskarton erst mit Paracem Deco Nature Primer imprägnieren.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Um eine gute Homogenität zu sichern, Anstrichmaterial vor Gebrauch gut aufrühren.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Trockene Witterung, Mindesttemperatur 10 °C

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL

Unverdünnt bis zur Sättigung auftragen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER

Unverdünnt auftragen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: AIRLESS SPRITZEN

Düse: 9 - 11
Druck 200 bar
Verdünnen mit max. 3% Wasser

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: DRUCKLUFTSPRITZ

Verdünnen mit max. 3% Wasser.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Wasser.

BEMERKUNGEN

Nach dem Färben ist das Ecolabel nicht mehr zutreffend.

SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt:	1 g/l (tinted version max. 15 g/l)
Bemerkungen für Sicherheit:	Lesen Sie das entsprechende Sicherheitsdatenblatt und die Angaben auf der Verpackung. Bei längerem oder wiederholtem Umgang, Nitril Kautschuke Handschuhtypen tragen. Wenn die Arbeitereiner Konzentration über dem Grenzwert ausgesetzt sind, müssen sie Atemschutzgeräte tragen. Empfohlen:Filter gegen organische Dämpfe (Typ A) und Partikel (EN 141).

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 2 Jahre ab Herstellungsdatum in der ungeöffneten Originalverpackung bei Lagerung in trockenen, gut belüfteten Räumen, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, bei Temperaturen zwischen 5 °C und 35 °C.

Ausgabedatum: 07/02/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu