



Quality Paints since 1845  
**MATHYS®**



## PARACEM® DECO PLAFOND

# Peinture monocouche pour plafonds

- Pouvoir couvrant exceptionnel (couvre la plupart du temps en une couche)
- Aspect mat uniforme sans embus
- Séchage ralenti (permettant des travaux sur grandes surfaces)
- Inodore
- Extra mat

# PARACEM® DECO PLAFOND

## DESCRIPTION

Peinture acrylique mate hyper couvrante pour plafonds et murs intérieurs

## UTILISATION RECOMMANDÉE

Pour murs et plafonds intérieurs: plafonnage, plâtre, briques, béton, ainsi que sur anciennes peintures, papier peint, papier Rota, etc.

## DONNÉES TECHNIQUES

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Densité (g/cm³):           | 1,41 - 1,45 |
| Niveau de brillance:       | Mat         |
| Niveau de brillance à 60°: | Matt: 2%    |
| Extrait sec en poids:      | 52 - 54%    |
| Extrait sec en volume:     | 32 - 34%    |

## TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

|              |        |
|--------------|--------|
| Au toucher:  | 2 h    |
| Recouvrable: | 4 h    |
| Dur à cœur:  | 1 jour |

## EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

140 µm

## EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

45 µm

## CONSUMMATION THÉORIQUE

6 - 8 m²/l par couche

## CONSUMMATION PRATIQUE

Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et des pertes de produits pendant l'application.

## PRÉPARATION DE SURFACE

Le support doit être propre, sec, sans poussière ni graisse. Les anciennes couches de peinture en bon état et les supports peu poreux peuvent être peints directement avec Paracem® Deco Plafond. Traiter au préalable les supports poreux avec Paracem® Deco Primer. Les supports fortement poreux, les enduits lisses et les plaques de plâtre hydrofuges doivent être enduits préalablement avec Pegafix. Les taches anciennes d'humidité ou de nicotine, doivent être isolées avec du Pegamat® RL ou les primaires Zinsser Bulls-Eye 123 ou 123 Plus. Les boiseries nues doivent être prétraitées par application d'une couche de fond (p.e. Fassiprim Aqua ou Zinsser Bulls-Eye 123 ou 123 Plus). Les supports en métal, exempts de taches de rouille doivent être prétraités avec du Pegalink® ou Bulls-Eye 123.

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Pour obtenir une bonne homogénéité, bien mélanger le produit avant utilisation.

## CONDITIONS D'APPLICATION

Minimum 5°C / Maximum 80% H.R.

## APPLICATION & DILUTION: BROSSE

Appliquer non dilué.

## APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

Appliquer non dilué.

## APPLICATION & DILUTION: PISTOLET AIRLESS

Diluer avec un peu de l'eau si nécessaire.  
Gicleur: 011 - 013 / Pression: 200 bars.

## APPLICATION & DILUTION: PISTOLET PNEUMATIQUE

Non.

## NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Eau.

## DONNÉES DE SÉCURITÉ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Teneur en COV:              | 28 g/l   |
| COV prêt à l'emploi:        | 29 g/l   |
| Catégorie COV:              | A/a  |
| Limite COV:                 | 30 g/l   |
| Remarques pour la sécurité: | Consulter la Fiche de Données de Sécurité ainsi que les informations de sécurité imprimées sur le bidon. |

## DURÉE DE VIE

2 ans minimum à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 07/02/2025

**Couleurs et conditionnements disponibles:** Reportez-vous à la page produit concernée sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

**Notion de responsabilité:** Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu