



PARACEM[®] DECO PLAFOND

Eén-laag dekkende plafondverf

- Uitzonderlijk hoge dekkracht (dekt meestal in 1 laag)
- Uniform mat uitzicht zonder aanzetten
- Vertraagde droging (laat toe grote vlakken uit te voeren)
- Reukarm
- Extra mat

PARACEM® DECO PLAFOND

OMSCHRIJVING

Watergedragen 1-laagdekkende acrylverf, ideaal voor plafonds.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Voor binnenmuren en plafonds: op plakwerk, gipskarton, pleister, bakstenen, beton, etc. alsook op oude verven, behang, Rauhfaser, etc.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm³):	1,41 - 1,45
Glansgraad:	Mat
Glansgraad bij 60°:	Mat: 2%
Vaste stof gehalte in gewicht:	52 - 54%
Vaste stof gehalte in volume:	32 - 34%

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij:	2 uur
Overschilderbaar:	4 uur
Volledig uitgehard:	1 dag

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

140 µm

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

45 µm

THEORETISCH VERBRUIK

6 - 8 m²/l

PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn.

Oude gereinigde verlagen in goede staat en licht poreuze ondergronden kunnen direct met Paracem Deco Plafond overschilderd worden.

Sterk poreuze ondergronden, glad plak/pleisterwerk en waterbestendig gipskarton eerst voorzien van een laag Pegafix of Paracem® Deco Primer.

Nicotine- en watervlekken eerst isoleren met Pegamat RL of met Zinsser primers Bulls Eye 123 of 123 Plus.

Niet geschilderd houtwerk eerst een aangepaste voorbehandeling geven en van een grondlaag voorzien (bijv. Fassiprim Aqua of Zinsser primers Bulls Eye 123 of 123 Plus).

Metalen voorwerpen, vrij van roest, voorbehandelen met Pegalink of met Zinsser Bulls Eye 123.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Minimum 5°C / Maximum 80% R.V.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Onverdund aanbrengen.

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Onverdund aanbrengen.

VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPUIT

Indien nodig verdunnen met water.

Nozzle: 011 - 013 / Druk: 200 bar.

VERDUNNING & APPLICATIE: LUCHTSPIJT

Niet aanbevelen.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Water.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte:	28 g/l
VOC readymix:	29 g/l
VOC categorie:	A/a
VOC limiet:	30 g/l
Opmerkingen mbt veiligheid:	Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

HOUDBAARHEID

Minimaal 2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Uitgiftedatum: 07/02/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu