

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



PARACEM[®] DECO PRIMER

Wasserbasierende Grundierung von Acrylat-Dispersionen

- Reduziert die Absorption
- Neutralisiert Unterschiede in den Absorptionseigenschaften
- Verhindert Unterschiede im Glanz der Deckschicht
Sehr gute Versteckeeigenschaften
- Verbessert die Decklackhaftung



PARACEM® DECO PRIMER

BESCHREIBUNG

Wasserbasierende Grundierung auf Basis von Acrylat-Dispersionen. Neutralisiert Unterschiede in den Absorptionseigenschaften des Substrats.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Innenbereich auf verschiedenen porösen, unlackierten Oberflächen (z. B. Ziegel, Platten, Beton), bevor sie mit Farben auf Wasserbasis fertig gestellt werden.

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm ³):	± 1,35 (white - wit - blanc)
Glanzgrad:	Matt
Glanzgrad bei 60°:	Matt: 5%
Feststoffgehalt in Gewicht:	58% (white - wit - blanc)
Feststoffgehalt in Volume:	45% (white - wit - blanc)

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei:	1.5 St.
Überstreichbar:	2-3 St.
Durchgehärtet:	1 Woche

EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE

100 µm

EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE

45 µm

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

8 - 10 m²/l

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung (siehe DIN 53220).

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Reinigen Sie das Substrat und entfernen Sie alle Fette. Paracem Deco Primer kann direkt auf leicht poröse Untergründe und alte, gereinigte Farbschichten aufgetragen werden, wenn sie in gutem Zustand sind. Hochporöse Untergründe, glatte Putz- und wasserbeständige Gipsplatten: Verwenden Sie Pegafix in 1 oder 2 Lagen Paracem Deco Primer. Verwenden Sie Pegaprim Isofix oder Pegamat RL, um Wasserflecken oder Nikotinflecken zu isolieren.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Um eine gute Homogenität zu sichern, Anstrichmaterial vor Gebrauch gut aufrühren.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Bei einer Temperatur von mindestens 5°C und eine R.F. von höchstens 80 % auftragen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL

Unverdünnt auftragen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER

Unverdünnt auftragen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: AIRLESS SPRITZEN

Unverdünnt auftragen.

Düse: 011 - 015

Druck: 180 - 200 Bar

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: DRUCKLUFTSPRITZ

Unverdünnt auftragen.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Wasser

SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt:	30 g/l
VOC-Gehalt Fertigmischung:	30 g/l
VOC-Kategorie:	A/g
VOC-Grenzwert:	30 g/l
Bemerkungen für Sicherheit:	Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 2 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5° und 35° C.

Ausgabedatum: 07/02/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu