



Quality Paints since 1845
MATHYS®

PARACEM® DECO PRIMER

Water-based primer based on acrylic dispersions

- Reduces absorption
- Neutralises differences in absorption characteristics
- Prevents differences in the glossiness of the topcoat
- Very good hiding characteristics
- Improves topcoat adhesion



PARACEM® DECO PRIMER

DESCRIZIONE

Water-based primer based on acrylic dispersions. Neutralises differences in the absorption characteristics of the substrate.

UTILIZZO CONSIGLIATO

Indoors, on various porous, unpainted surfaces (for example brick, slab work, concrete) before finishing them off with water-based paints

DATI TECNICI

Densità:	± 1,35 (white - wit - blanc)
Livello di lucentezza:	Opaco
Livello di lucentezza a 60°:	Matt: 5%
Residuo secco in peso:	58% (white - wit - blanc)
Residuo secco in volume:	45% (white - wit - blanc)

TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto al tatto:	1,5 hours
Asciutto da rivestire:	2-3 hours
Completamente indurito:	1 week

SPESORE DELLA PELLICOLA UMIDA CONSIGLIATO

100 µm

SPESORE DELLA PELLICOLA ASCIUTTA CONSIGLIATO

45 µm

CONSUMO TEORICO

8 - 10 m²/l

CONSUMO PRATICO

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application (see DIN 53220).

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Clean the substrate and remove all grease. Paracem Deco Primer may be directly applied over lightly porous substrates and old, cleaned paint layers if they are in good condition. Highly porous substrates, smooth plaster and water-resistant gypsum board: use Pegafix in 1 or 2 layers of Paracem Deco Primer. Block water or nicotine stains with Pegamat RL, or Zinsser primers 123 Plus or B.I.N.

ISTRUZIONI PER L'USO

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Apply at a temperature of minimum 5°C and a R.H. of maximum 80%

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: PENNELLO

Apply undiluted.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: RULLO

Apply undiluted.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY SENZ'ARIA

Apply undiluted.

Nozzle: 011 - 015 / Pressure: 180 - 200 bar.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY AD ARIA-ATOMIZZATA

Apply undiluted.

PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

Water

DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Livello di COV:	30 g/l
Soluzione premiscelata COV:	30 g/l
Categoria COV:	A/g
Limite di COV:	30 g/l
Note riguardanti la sicurezza:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

SCADENZA

Minimum of 2 years from date of production when kept in unopened cans, original packaging, stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data del rilascio: 07/02/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu