

Quality Paints since 1845
MATHYS®



PARACEM® DECO PRIMER

Water-based primer based on acrylic dispersions

- Reduces absorption
- Neutralises differences in absorption characteristics
- Prevents differences in the glossiness of the topcoat
- Very good hiding characteristics
- Improves topcoat adhesion

PARACEM® DECO PRIMER

ОПИСАНИЕ

Water-based primer based on acrylic dispersions. Neutralises differences in the absorption characteristics of the substrate.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Indoors, on various porous, unpainted surfaces (for example brick, slab work, concrete) before finishing them off with water-based paints

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност (г/см³):	± 1,35 (white - wit - blanc)
Гланцово ниво:	Мат
Гланцово ниво при 60°:	Matt: 5%
Съдържание на сухо вещество (по тегло):	58% (white - wit - blanc)
Съдържание на сухо вещество (по обем):	45% (white - wit - blanc)

ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ ДО 20° C/RH 50%

Сух на допир:	1,5 hours
Готов за повторно нанасяне:	2-3 hours
group_dry_40_full_cure:	1 week

МОКЪР СЛОЙ

100 µm

СУХ СЛОЙ

45 µm

РАЗХОДНА НОРМА

8 - 10 m²/l

КОНСУМАЦИЯ

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application (see DIN 53220).

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Clean the substrate and remove all grease. Paracem Deco Primer may be directly applied over lightly porous substrates and old, cleaned paint layers if they are in good condition. Highly porous substrates, smooth plaster and water-resistant gypsum board: use Pegafix in 1 or 2 layers of Paracem Deco Primer. Block water or nicotine stains with Pegamat RL, or Zinsser primers 123 Plus or B.I.N.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Apply at a temperature of minimum 5°C and a R.H. of maximum 80%

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ЧЕТКА

Apply undiluted.

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ВАЛЯК

Apply undiluted.

БЕЗВЪЗДУШНО ПРЪСКАНЕ (AIRLESS SPRAY)

Apply undiluted.

Nozzle: 011 - 015 / Pressure: 180 - 200 bar.

ВЪЗДУШНО РАЗПРАШВАНЕ (AIR-ATOMISED SPRAY)

Apply undiluted.

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИВИ

Water

ДАНИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ниво на ЛОС:	30 g/l
Готов за употреба ЛОС (VOC Readymix):	30 g/l
Категория ЛОС:	A/g
group_voc_40_limit:	30 g/l
Забележки относно безопасността:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

СРОК НА ГОДНОСТ

Minimum of 2 years from date of production when kept in unopened cans, original packaging, stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Дата на издаване: 02/10/2025

Налични цветове и размери на опаковките: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu