



## PARACEM<sup>®</sup> DECO SATIN

# High-quality satin gloss interior wall paint

- Excellent flow
- Good mechanical resistance against rubbing
- Smooth satin aspect
- Closed coating structure
- Washable

# PARACEM® DECO SATIN

## BESKRIVELSE

High-quality satin gloss interior wall paint

## ANBEFALET BRUG

Decorative and satin finishing for indoor walls and ceilings.

Applicable on most substrates (plaster, bricks, concrete, glass fibre etc.) in residential and public buildings.

## TEKNISK DATA

Tæthed:	1,32 - 1,36 (white - wit - blanc)
Glansgrad:	Satin
Glansgrad ved 60°:	Satin Gloss: 25-30%
Glansgrad ved 85°:	Satin Gloss: 45-50%
Faststofindhold i vægt:	57 - 59% (white - wit - blanc)
Tørstofindhold i volumen:	42 - 44% (white - wit - blanc)
wet_scrub_resistance:	wsr_c1

## TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringsstør:	1 hour
Genbehandlingstør:	2 hours
Fuldt hærdet:	2 days

## ANBEFALET VÅDFILMYKKELSE

140 µm

## ANBEFALET TØRFILMYKKELSE

60 µm

## TEORETISK FORBRUG

6 - 10 m<sup>2</sup>/l

## PRAKTISK FORBRUG

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

## FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

The surface must be dry and free of dust and grease.

You can paint Paracem® Deco Satin directly over clean, old layers of paint that are still in good condition and onto surfaces that are not too porous.

You must treat porous surfaces with Paracem® Deco Primer first.

Highly porous surfaces, smooth plaster, and water-resistant plasterboard must be impregnated with Pegafix first.

Nicotine and water stains must be isolated first with Pegamat® RL or Zinsser primers Bulls Eye 123 or 123 Plus.

Unpainted woodwork must be treated appropriately first and a priming coat must be applied (e.g. Fassiprim Aqua or Zinsser primers Bulls Eye 123 or 123 Plus).

Metal objects without rust spots are to be pre-treated with Pegalink®, or Zinsser primers Bulls Eye 123.

On glass fibre, apply preferably first a coat of Paracem® Deco Primer or Zinsser primers Bulls Eye 123 or 123 Plus before finishing with 2 coats of Paracem® Deco Satin.

## BRUGSANVISNING

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

## ANVENDELSBETINGELSER

> 5°C, < 80% R.H.

## PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL

Apply undiluted.

## PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE

Apply undiluted.

## PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTLØS SPRØJTE

Nozzle: 013 - 019 / Pressure: 160 - 200 bars.

## PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTATOMISERET SPRØJTE

If required dilute with water.

## RENGØRING AF UDSTYR/SPILD

Water.

## BEMÆRKNINGER

In case of application on patterned vinyl wallpaper, Pegaprim Isofix should be used to block plasticizers migration and limit tacking effect.

## SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	30 g/l
VOC-færdigblanding:	30 g/l
VOC-kategori:	A/b
VOC-grænse:	100 g/l
Bemærkninger om sikkerhed:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## HOLDBARHED

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Udstedelsesdato: 07/06/2024

**Tilgængelige farver og pakningsstørrelser:** Der henvises til den respektive produktside på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

**Ansvarsfraskrivelse:** Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu