



## PARACEM<sup>®</sup> DECO SATIN

# Hochwertige SeidenGlanz Farbe für Innenwände

- Ausgezeichneter Verlauf
- Gute mechanische Beständigkeit gegen Reibung
- Egales glänzendes Aussehen
- Geschlossener Film
- Abwäschtbar

# PARACEM® DECO SATIN

## BESCHREIBUNG

PARACEM DECO SATIN ist eine wassergetragene Acrylfarbe für Innenarbeiten. Anwendbar auf die meisten Untergründe, wie auch auf Glasfaser.

## EMPFOHLENE VERWENDUNG

Dekorativ und Glänzender Schlussanstrich für Innenmauer und Decken. Anwendbar auf die meisten Untergründe (Putz, Ziegel, Beton, etc.), wie auch auf Glasfaser.

## TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm <sup>3</sup> ):	1,32 - 1,36 (white - wit - blanc)
Glanzgrad:	Seidenglanz
Glanzgrad bei 60°:	Seidenglanz: 25-30%
Glanzgrad bei 85°:	Seidenglanz: 45-50%
Feststoffgehalt in Gewicht:	57 - 59% (white - wit - blanc)
Feststoffgehalt in Volume:	42 - 44% (white - wit - blanc)
Widerstand gegen Nassreibung (EN 13300):	Klasse 1 (< 5 µm Abrieb bei 200 Hüben)

## TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei:	1 St.
Überstreichbar:	2 St.
Durchgehärtet:	2 Tage

## EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE

140 µm

## EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE

60 µm

## THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

6 - 10 m<sup>2</sup>/l

## PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung (siehe DIN 53220).

## UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Alte gereinigte Farbschichten in gutem Zustand wie auch leicht poröse Untergründe können direkt mit Paracem Deco Satin überstrichen werden. Stark poröse Untergründe, glatter Putz und wasserbeständige Gipskartonplatten zuerst mit Pegafix imprägnieren. Nikotinflecke zuerst mit Pegaprim Isofix, Pegamat Aqua oder Pegamat RL isolieren. Alte feuchte Flecke mit Pegamat RL oder Pegaprim Isofix isolieren. Ungestrichenes Holz vorab richtig vorbehandeln und grundieren (zum Beispiel mit Fassiprim oder Pegaprim Xpress). Metalluntergründe ohne Rost mit Pegalink, Pegaprim Xpress oder Galvaprim vorbehandeln.

## HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Um eine gute Homogenität zu sichern, Anstrichmaterial vor Gebrauch gut aufrühren.

## ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

> 5°C, < 80% R.F.

## VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL

Unverdünnt auftragen.

## VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER

Unverdünnt auftragen.

## VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: AIRLESS SPRITZEN

Düse: 013 - 019  
Druck: 160 - 200 Bars

## VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: DRUCKLUFTSPRITZ

Möglich.

## REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Wasser.

## BEMERKUNGEN

In case of application on patterned vinyl wallpaper, Pegaprim Isofix should be used to block plasticizers migration and limit tacking effect.

## SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt:	30 g/l
VOC-Gehalt Fertigmischung:	30 g/l
VOC-Kategorie:	A/b
VOC-Grenzwert:	100 g/l
Bemerkungen für Sicherheit:	Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

## LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 2 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5° und 35°C.

Ausgabedatum: 07/02/2025

**Verfügbare Farben und Packungsgrößen:** Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

**Haftungsausschluss:** Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu