



## PARACEM<sup>®</sup> DECO SATIN

# High-quality satin gloss interior wall paint

- Excellent flow
- Good mechanical resistance against rubbing
- Smooth satin aspect
- Closed coating structure
- Washable

# PARACEM® DECO SATIN

## DESCRIZIONE

High-quality satin gloss interior wall paint

## UTILIZZO CONSIGLIATO

Decorative and satin finishing for indoor walls and ceilings.

Applicable on most substrates (plaster, bricks, concrete, glass fibre etc.) in residential and public buildings.

## DATI TECNICI

Densità:	1,32 - 1,36 (white - wit - blanc)
Livello di lucentezza:	Satinato
Livello di lucentezza a 60°:	Satin Gloss: 25-30%
Livello di lucentezza a 85°:	Satin Gloss: 45-50%
Residuo secco in peso:	57 - 59% (white - wit - blanc)
Residuo secco in volume:	42 - 44% (white - wit - blanc)
wet_scrub_resistance:	wsr_c1

## TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto al tatto:	1 hour
Asciutto da rivestire:	2 hours
Completamente indurito:	2 days

## SPESSORE DELLA PELLICOLA UMIDA CONSIGLIATO

140 µm

## SPESSORE DELLA PELLICOLA ASCIUTTA CONSIGLIATO

60 µm

## CONSUMO TEORICO

6 - 10 m<sup>2</sup>/l

## CONSUMO PRATICO

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

## PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

The surface must be dry and free of dust and grease.

You can paint Paracem® Deco Satin directly over clean, old layers of paint that are still in good condition and onto surfaces that are not too porous.

You must treat porous surfaces with Paracem® Deco Primer first.

Highly porous surfaces, smooth plaster, and water-resistant plasterboard must be impregnated with Pegafix first.

Nicotine and water stains must be isolated first with Pegamat® RL or Zinsser primers Bulls Eye 123 or 123 Plus.

Unpainted woodwork must be treated appropriately first and a priming coat must be applied (e.g. Fassiprim Aqua or Zinsser primers Bulls Eye 123 or 123 Plus).

Metal objects without rust spots are to be pre-treated with Pegalink®, or Zinsser primers Bulls Eye 123.

On glass fibre, apply preferably first a coat of Paracem® Deco Primer or Zinsser primers Bulls Eye 123 or 123 Plus before finishing with 2 coats of Paracem® Deco Satin.

## ISTRUZIONI PER L'USO

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

## CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

> 5°C, < 80% R.H.

## APPLICAZIONE E DILUIZIONE: PENNELLO

Apply undiluted.

## APPLICAZIONE E DILUIZIONE: RULLO

Apply undiluted.

## APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY SENZ'ARIA

Nozzle: 013 - 019 / Pressure: 160 - 200 bars.

## APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY AD ARIA-ATOMIZZATA

If required dilute with water.

## PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

Water.

## NOTE

In case of application on patterned vinyl wallpaper, Pegaprim Isofix should be used to block plasticizers migration and limit tacking effect.

## DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Livello di COV:	30 g/l
Soluzione premiscelata COV:	30 g/l
Categoria COV:	A/b
Limite di COV:	100 g/l
Note riguardanti la sicurezza:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## SCADENZA

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data del rilascio: 07/02/2025

**Colori e formati di confezione disponibili:** Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

**Dichiarazione di non responsabilità:** Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu