



## PARACEM<sup>®</sup> EFFECTS PRIMER

# Weiße Grundierschicht auf Basis von Acrylatdispersionen.

- Verstärkt den Untergrund
- Vermindert die Saugfähigkeit

# PARACEM® EFFECTS PRIMER

## BESCHREIBUNG

Weißer Grundierschicht auf Basis von Acrylatdispersionen.

## EMPFOHLENE VERWENDUNG

Für Innenanwendungen, auf verschiedenen porösen nicht beschichteten Oberflächen (z.B. Backsteine, Putz, Beton) bevor diese mit Paracem Effects beschichtet werden sollen.

## TECHNISCHE DATEN

Dichte:	± 1,27
Glanzgrad:	Matt
Glanzgrad bei 60°:	Matt: ± 5%
Feststoffgehalt in Volume:	26 - 27%
Feststoffgehalt in Gewicht:	41 - 43%

## TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei:	1,5 St.
Überstreichbar:	2-3 St.
Durchgehärtet:	1 Woche

## EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE

100 µm

## EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE

28 µm

## THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

± 8 m<sup>2</sup>/l

## PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung (siehe DIN 53220).

## UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss sauber und fettfrei sein. Stark poröse Untergründe, glatter Putz und wasserbeständige Gipskartonplatten sind zuerst mit einer Schicht Pegafix zu imprägnieren.

## HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Um eine gute Homogenität zu sichern, Anstrichmaterial vor Gebrauch gut aufrühren.

## ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Bei einer Temperatur von mindestens 5°C und eine R.F. von höchstens 80 % auftragen.

## VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL

Unverdünnt auftragen.

## VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER

Unverdünnt auftragen.

## VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: AIRLESS SPRITZEN

Unverdünnt auftragen.

Düse: 011 - 015

Druck: 180 - 200 Bar

## VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: DRUCKLUFTSPRITZ

Unverdünnt auftragen.

## REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Wasser.

## SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt: 29 g/l

VOC-Gehalt

Fertigmischung: 29 g/l

VOC-Kategorie: A/g

VOC-Grenzwert: 30 g/l

Flammpunkt: Nicht entzündlich

Bemerkungen für Sicherheit: Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

## LAGERFÄHIGKEIT

2 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5° und 35° C.

Ausgabedatum: 07/09/2018

**Verfügbare Farben und Packungsgrößen:** Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

**Haftungsausschluss:** Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelen  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu