



Quality Paints since 1845
MATHYS®



PARACEM® SEMI-MATT

Peinture murale très couvrante pour travaux extérieurs



- Excellente durabilité
- Très bonne résistance aux alcalis
- Pouvoir couvrant élevé
- Assez respirant (perméable à la vapeur d'eau)
- Peu perméable à la pluie

PARACEM® SEMI-MATT

DESCRIPTION

Peinture à base des résines copolymères, acrylique - styrène pour utilisation extérieure ou intérieure.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Sur supports neufs ou anciens tels que maçonnerie, enduit ciment ou plâtre, béton, briques, cloisons Gyproc, et panneaux bois.

DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm ³):	1,5
Niveau de brillance:	Semi-Mat
Niveau de brillance à 60°:	± 5%
Extrait sec en poids:	64%
Extrait sec en volume:	46%
Perméabilité à la vapeur d'eau:	23g/m ² /24h et Sd (m) = 1,0

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher:	± 40 minutes (10 m ² /l)
Manipulable:	± 2 heures (10 m ² /l)
Recouvrable:	± 4 heures (10 m ² /l)
Dur à cœur:	± 1 jour

EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

± 100 µm (cons. : 10 m²/l)

EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

± 45 µm (cons. : 10 m²/l)

CONSOMMATION THÉORIQUE

7 - 10 m²/l par couche

CONSOMMATION PRATIQUE

Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et des pertes de produits pendant l'application.

PRÉPARATION DE SURFACE

Le support doit être suffisamment sec et stable, bien nettoyer. S'il y a des mousses, traiter préalablement avec un produit anti-mousse. Sur des supports poreux, application d'une couche de Parafix ou Pegafix / Paracem (25 / 75). Sur briques très lisses, appliquer préalablement une couche de Noxyde, dilué avec 25% de l'eau, ou une couche de Pegalink. Après nettoyage, imprégnation des anciennes peintures farinantes avec une couche de Fixonal ou Pegafix.

Pour isoler taches, graffiti et/ou pour un recouvrement très rapide sur tous supports, en intérieur ou extérieur, utiliser les primaires Zinsser Bulls Eye 123 ou 123 Plus, ou Cover-Stain.

Obturer les trous, les fentes ou les fissures avec de l'Elastofill. Où il est nécessaire, égaliser les surfaces avec du Pegaflex. Léger ponçage et dépolissage. Ensuite, application de 1 à 2 couches de Paracem.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Pour assurer une bonne homogénéité, le produit sera soigneusement mélangé avant utilisation.

CONDITIONS D'APPLICATION

- Pour extérieur: employer non dilué.
- Pour intérieur: diluer avec 5 à 10% d'eau ou mieux avec 5% Fair-Decor
- Température minimale 5°C, H.R. maximale 80%.

APPLICATION & DILUTION: BROSSE

Application au moyen d'une brosse plate.

APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

Application au moyen d'un rouleau laine.

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET AIRLESS

Gicleur: 013 – 018 / Pression: 180 bars

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET PNEUMATIQUE

Diluer avec de l'eau (3 – 5%).

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Eau.

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV:	25 g/l max.
Catégorie COV:	A/c
Limite COV:	75 g/l (2007) / 40 g/l (2010)
Remarques pour la sécurité:	Consultez la fiche de sécurité et les informations sur l'étiquette.

DURÉE DE VIE

2 ans minimum à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 07/02/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu