



PARACEM® QUARTZ

Peinture acrylique à structure quartz

- Très résistant à l'abrasion et aux intempéries
- Aspect crépi fin
- Insaponifiable

PARACEM® QUARTZ

DESCRIPTION

Peinture acrylique à structure quartz en dispersion aqueuse pour extérieur. Contient des grains de quartz, donnant un aspect crépi plus ou moins accentué en fonction du matériel d'application.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Protection efficace des murs délabrés, crevassés ou soumis à une usure intense et fréquente.

Protection du béton cellulaire contre les intempéries.

DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm³):	± 1,65
Extrait sec en poids:	73 - 75 %
Extrait sec en volume:	55 - 59 %

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher:	1 h
Recouvrable:	8 h
Dur à cœur:	1 jour

EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

300 µm

EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

175 µm

CONSUMMATION THÉORIQUE

± 500 g/m² sur surfaces lisses. Min. 1 kg/m² sur du béton cellulaire.

CONSUMMATION PRATIQUE

Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et des pertes de produits pendant l'application.

PRÉPARATION DE SURFACE

Béton cellulaire: brosser; imprégner avec du Pegafix ou Primer 44 HS.

Murs en mauvais état: enlever soigneusement les peintures ou plâtrages anciens non adhérents; brossage énergique à la brosse d'acier. Effectuer les grandes réparations au mortier de ciment ou au Pegacrete. Pour les petites réparations, appliquer un mélange de Paracem Quartz et de sable fin. Ces réparations seront, après séchage, traitées avec du Pegafix. Obturer fissures et crevasses avec de l'Elastofill.

Maçonneries neuves: attendre de préférence 1 an avant d'appliquer. Les murs doivent être bien secs et sans exsudation de salpêtre. Brossage à sec et dépoussiérage; ensuite appliquer une couche de Pegafix ou Primer 44 dilué avec 30% de Thinner 22.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Apporter suffisamment de soin à la préparation du support, car le Paracem Quartz sera en majeure partie appliqué dans des cas difficiles.

CONDITIONS D'APPLICATION

> 5°C, < 80% H.R.

APPLICATION & DILUTION: BROSSE

De préférence appliquer non dilué avec une brosse rectangulaire.

APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

Eventuellement appliquer avec un rouleau mohair et immédiatement après, égaliser au rouleau en mousse plastique, légèrement humidifié pour avoir une structure égale.

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET AIRLESS

Non conseillé.

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET PNEUMATIQUE

Buse diamètre env. 2 - 4 mm.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Eau.

REMARQUES

La structure quartz du Paracem Quartz est plus fine que celle du Murfill Quartz.

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV:	30 g/l
COV prêt à l'emploi:	30 g/l
Catégorie COV:	A/c
Limite COV:	40 g/l
Remarques pour la sécurité:	Consultez la fiche de sécurité et les informations sur l'étiquette.

DURÉE DE VIE

2 ans minimum à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 07/02/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu