

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



PARACEM[®] SEMI-GLOSS

Vandbaseret halvblank acrylmaling



- Til opgaver inde og ude
- Meget dekorativt, halvblankt udseende
- Rengøringsvenlig og nem at holde
- Dækker særdeles godt
- Fremragende flydeevne

PARACEM® SEMI-GLOSS

BESKRIVELSE

Vandbaseret halvblank acrylmaling til opgaver inde og ude

ANBEFALET BRUG

Robust maling til gammelt og nyt murværk, cement, beton, puds samt tidligere malede overflader og som topmaling på Noxyde og Murfill.

ANBEFALET SYSTEM

Overflade/Tilstand	Grunder/Forberedelse	Topmaling
Porøse overflader	Grundes med Pegafix eller Parafix/Paracem (50/50)	2 lag Paracem Semi-Gloss
Meget glatte/ikke porøse overflader	Grundes med Noxyde fortyndet med 25% vand, eller Pegalink	2 lag Paracem Semi-Gloss
Malede overflader i god stand (ikke kalkholdige)	-	2 lag Paracem Semi-Gloss
Malede overflader i god stand (kalkholdige)	Grundes med Pegafix eller Fixonal	2 lag Paracem Semi-Gloss
Revner og huller	Fuges med Elastofill eller Mur-Filler	-
Ujævne overflader	Sandblæses og grundes	2 lag Paracem Semi-Gloss

TEKNISK DATA

Tæthed:	1,28 - 1,32
Glansgrad:	Satin
Glansgrad ved 60°:	Halvblank, ca glans 65
Faststofindhold i vægt:	50 -53 %
Tørstofindhold i volumen:	35 - 38 %

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør:	40 minutter
Håndteringstør:	2 timer
Genbehandlingstør:	4 timer
Fuldt hærdet:	1 dag

ANBEFALET VÅDFILM TYKKELSE

125 µm

ANBEFALET TØRFILM TYKKELSE

45 µm

TEORETISK FORBRUG

8 - 10 m²/ltr

PRAKTISK FORBRUG

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Overfladen skal være tilstrækkeligt tør (maks. 4% fugtindhold) og stabil. Afrens vægge grundigt med stålborste eller ved højtryksrensning. Eventuel mugvækst afvaskes med desinfektionsmiddel.

BRUGSANVISNING

Malingen skal røres grundigt inden brug.

ANVENDELSESBETINGELSER

Temperatur min. 5° C / luftfugtighed under 80%R.H.

PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL

Det anbefales at påføre 2 lag. Brug pensel med syntetiske hår til vandbaserede produkter.

PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE

Det anbefales at påføre 2 lag. Brug ruller med kort luv (14 mm polyamid ruller).

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTLØS SPRØJTE

Dysetørrelse: 18 / Tryk: 180 bar. 1 lag vil oftest være tilstrækkeligt.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTATOMISERET SPRØJTE

Anbefales ikke.

RENGØRING AF UDSTYR/SPILD

Vand.

SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	15 g/l
VOC-færdigblanding:	15 g/l
VOC-kategori:	A/c
VOC-grænse:	40 g/l
Bemærkninger om sikkerhed:	Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten.

HOLDBARHED

Minimum 2 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Udstedelsesdato: 07/06/2024

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu