

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



PARACEM[®] SEMI-GLOSS

Wasserverdünnbare halbgänzende Acrylatfarbe



Für Innenarbeiten:

- Sehr dekoratives
- Halbgänzendes Aussehen
- Leicht zu reinigen und zu pflegen
- Hohe Füllkraft und Deckfähigkeit
- Ausgezeichneter Verlauf

Für Aussenarbeiten:

PARACEM® SEMI-GLOSS

BESCHREIBUNG

Wasserverdünnbare halbglänzende Acrylatfarbe für Innen und Außenmauern.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Dauerhafte ästhetisch Schutz von altem und neuem Mauerwerk, Zement, Beton oder Putz.

EMPFOHLENES SYSTEM

Untergruns/Zustand	Grundierung/Vorbereitung	Endbeschichtung
Poröser Untergrund	Pegafix oder Parafix / Paracem (50/50)	2 Schichten Paracem SG

Sehr glattes/nicht poröses Paracem SG	Noxyde, verdünnt mit 25 Vol.% Wasser oder Pegalink	2 Schichten
--	---	-------------

Stabile alte Farben Paracem SG (keine Kreidung)		2 Schichten
---	--	-------------

Stabile alte Farben(Kreiden)	Fixonal oder Pegafix	2 Schichten Paracem SG
------------------------------	----------------------	------------------------

Risse und Löcher	mit Elastofill oder Mur-Filler füllen	
------------------	--	--

Unebenes Substrat SG	Mit Pegaflex füllen. Aufrauen, entstauben grundieren mit Pegafix	2 Schichten Paracem
-------------------------	--	---------------------

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm ³):	1,28 - 1,32
Glanzgrad:	Seidenglanz
Glanzgrad bei 60°:	Semi - Gloss: 65 %
Feststoffgehalt in Gewicht:	50 - 53 %
Feststoffgehalt in Volume:	35 - 38 %

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei:	40 Min.
Griffest:	2 St.
Überstreichbar:	4 St.
Durchgehärtet:	1 Tag

EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE

125 µm

EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE

45 µm

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

8 - 10 m²/l

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss ausreichend trocken (max. 4% Feuchtigkeitsgehalt) und stabil sein. Reinigen von die Wände, gründlich mit einer Stahlbürste oder einer Hochdruckwasserreinigung. Bei Pilzwachstum: die Wände zuerst mit einem geeigneten Mooschutzmittel behandeln

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Um eine gute Homogenität zu sichern, Anstrichmaterial vor Gebrauch gut aufrühren.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

> 5°C, < 80 % R.Lf.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL

2 Schichten vorsehen mit eine Flächenstreiker geeignet für die Anwendung von wasserbasierten Produkten.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER

Auftragen mit ein Dispersionsroller (polyamide 14 mm), 2 Schichten

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: AIRLESS SPRITZEN

Düse : 018"/Druck 180 bar ; 1 Schicht reicht in den meisten Fällen aus.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: DRUCKLUFTSPRITZ

Nicht empfehlenswert

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Wasser

SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt:	15 g/l
VOC-Gehält Fertigmischung:	15 g/l
VOC-Kategorie:	A/c
VOC-Grenzwert:	40 g/l
Bemerkungen für Sicherheit:	Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 2 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5 und 35°C

Ausgabedatum: 07/02/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu