



PARACEM[®] UNIVERSAL

Universelle Farbe für alle Außenanwendungen

- Matte Universalfarbe für den Außeneinsatz
- Anwendbar auf allen Untergründen: Ziegelstein, Dachrinnen, Holz, Aluminium, etc.
- Farb- und witterungsbeständig für langanhaltenden Schutz
- Aktiver Schutz der trockenen Deckschicht vor Schimmel und Pilzen
- Grundierung und Deckschicht in einem



PARACEM® UNIVERSAL

BESCHREIBUNG

Sehr gut deckende, universelle Farbe für Außenanwendungen. Ideal für die langfristige Verschönerung von Holz, Metall, Ziegelstein, Kunststoff, Beton und mehr. Neu oder bereits lackiert. Paracem® Universal ist wasserdampfdurchlässig, wasserabweisend und wartungsarm. In den meisten Fällen selbstgrundierend. Der trockene Farbfilm wird vor Schimmel geschützt. Paracem Universal hat eine einzigartige Eigenschaft: Bei nasser Fassade verdunkelt sich die Farbe nicht.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Paracem® Universal wurde für alle Außenanwendungen entwickelt und ist daher ideal für den Einsatz auf Ziegelsteinen, Fassadenverkleidungen, Putz, Holz, Kunststoff, verzinktem Metall, Stahl, Beton und mehr. Paracem® Universal ist selbstgrundierend und haftet ohne vorheriges Schleifen sofort auch auf glänzenden Oberflächen. Die meisten Anwendungen benötigen keinen separaten Primer. Paracem® Universal bietet eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Rissbildung, Blasenbildung, Abspaltung, Regen und extreme Witterungsbedingungen.

Zweischichtiges System: Tragen Sie die erste Schicht auf. Diese grundiert und versiegelt die Oberfläche. Die zweite Schicht komplettiert die Versiegelung und sorgt für zusätzlichen Schutz und Beständigkeit gegen Feuchtigkeit.

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm ³):	1,25
Glanzgrad:	Matt
Glanzgrad bei 60°:	± 2%
Glanzgrad bei 85°:	± 3%
Feststoffgehalt in Gewicht:	40%
Feststoffgehalt in Volume:	40%
Wasserdampfdurchlässigkeit:	Sd = 0,41 m

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei:	1 St.
Griffest:	1 St.
Überstreichbar:	1 St.
Durchgehärtet:	7 Tage

EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE

100 µm / Schicht

EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE

40 µm / Schicht

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

8-12 m²/l/Schicht

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Die tatsächliche Ergiebigkeit ist abhängig von vielen Faktoren wie der Porosität und Rauheit des Untergrundes. Eine normale Anwendung besteht aus zwei Schichten, jedoch muss eine zusätzliche Schicht auf stark beanspruchte Bereiche wie Fensterbänke und Dachvorsprünge aufgebracht werden.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von Staub, Schmutz, Fett, Öl, Bohnerwachs, Schimmel und Klebrückständen sein. Alte, nicht haftende Farbschichten entfernen. Reinigen Sie den Untergrund mit ND14. Verwenden Sie AMW-Konzentrat, um Algen und Schimmel zu entfernen.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Vor Gebrauch sorgfältig mischen.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

> 10°C, < 85% rel. L.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL

Mit einem synthetischen Pinsel auftragen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER

Mit einem synthetischen Roller auftragen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: AIRLESS SPRITZEN

Düse: 0.017 / Druck: 140 - 170 bar

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Reinigen Sie Flecken und Material mit lauwarmem Seifenwasser.

BEMERKUNGEN

Paracem® Universal wird nicht für die Verwendung auf Böden, Terrassen oder horizontalen Flächen empfohlen, die über einen längeren Zeitraum mit Wasser in Kontakt können kommen. Wir empfehlen, unverwitterte / neue Pulverbeschichtungen und ähnliche Untergründe vor dem Auftragen von Paracem® Universal gründlich zu schleifen und zu entfetten. Nicht geeignet für die Verwendung auf neuem Plastisol oder neuer Pulverbeschichtung. Diese Oberflächen müssen vollständig verwittert sein. Paracem® Universal hat keine Korrosionsschutz-Eigenschaften. Tragen Sie es daher nicht direkt auf Eisenmetalloberflächen auf, sondern verwenden Sie immer eine Rostschutzgrundierung (Metal Cladding Primer). Spezifische Untergründe wie emailierte Ziegel erfordern eine Haftbeschichtung mit verdünnter Noxyde.

SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt:	35 g/l
VOC-Gehalt Fertigmischung:	35 g/l
VOC-Kategorie:	IIA/d
VOC-Grenzwert:	130g/l (2010.)
Bemerkungen für Sicherheit:	Ziehen Sie das entsprechende Sicherheitsdatenblatt und die Informationen auf der Verpackung zurate.

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 2 Jahre ab Fertigungsdatum in der ungeöffneten Originalverpackung bei Lagerung in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5 - 35°C

Ausgabedatum: 07/02/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu