



PARACEM® UNIVERSAL

Zeer goed dekkende, universele verf voor alle buitenwerken

- Matte universele verf voor buiten
- Toepasbaar op elke ondergrond: bakstenen, goten, hout, aluminium...
- Kleur- en weerbestendig voor een langdurige bescherming
- Bescherming van de droge film tegen aantasting door schimmels
- Primer en afwerkingslaag in één



PARACEM® UNIVERSAL

OMSCHRIJVING

Zeer goed dekkende, universele verf voor buitenwerken. Uitermate geschikt voor het langdurig verfraaien van houtwerk, metaal, bakstenen, plastic, beton en meer. Nieuw of reeds geveerd. Paracem® Universal is waterdampdoorlaatbaar, waterafstotend en vereist minimaal onderhoud. Zelfprimend in de meeste gevallen. Bescherming van de droge verfilm tegen aantasting door schimmels. Paracem® Universal heeft een unieke eigenschap: wanneer de gevel nat is, zal de kleur niet verdonkeren.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Paracem® Universal is ontwikkeld voor alle buitenwerken en is dus ideaal voor toepassing op bakstenen, gevelbekleding, bepleistering, houtwerk, kunststof, gegalaniseerd metaal, staal, beton en meer. Paracem® Universal is zelfprimend en hecht onmiddellijk aan glanzende oppervlakken zonder voorafgaand schuurwerk. Voor de meeste toepassingen is geen afzonderlijke grondverf nodig. Paracem® Universal biedt uitstekend weerstand tegen barsten, blistering, afschilferen, regen en zware weersomstandigheden. Tweelagensstelsel: Breng de eerste laag aan, deze grondt en sluit het oppervlak af. De tweede laag vervolledigt het afsluitingsproces en zorgt voor bijkomende vochtbestendigheid en bescherming.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm³):	1,25
Glansgraad:	Mat
Glansgraad bij 60°:	± 2%
Glansgraad bij 85°:	± 3%
Vaste stof gehalte in gewicht:	40%
Vaste stof gehalte in volume:	40%
Waterdampdoorlaatbaarheid:	Sd = 0,41 m (90µm DFT)

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij:	1 uur
Hanteerbaar:	1 uur
Overschilderbaar:	1 uur
Volledig uitgehard:	7 dagen

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

100 µm per laag

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

40 µm per laag

THEORETISCH VERBRUIK

8-12 m²/l/laag

PRAKTISCH VERBRUIK

Het rendement is afhankelijk van de ruwheid of de poreusheid van de ondergrond. Een normale toepassing bestaat uit twee lagen, een extra laag moet echter worden aangebracht op zones met hoge blootstelling zoals raamdorpels en dakranden.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

De ondergrond moet proper, droog en zonder stof, vuil, vet, olie, boenwas, schimmel, lijmresten zijn. Oude niet-hechtende verflagen verwijderen. Maak de ondergrond schoon met ND14. Gebruik AMW concentraat om algen en schimmels te verwijderen.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik zorgvuldig mengen.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

> 10°C, < 85% R.V.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Aanbrengen met een synthetische borstel

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Aanbrengen met een synthetische roller

VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPIJT

Nozzle: 0.017 / Druk: 140 - 170 bar

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Vlekken en materiaal reinigen met een lauwwarm zeepsopje.

OPMERKINGEN

Paracem® Universal wordt niet aanbevolen voor gebruik op vloeren, terrassen of horizontale oppervlakken die onder water kunnen lopen of die langere tijd in contact kunnen komen met water. We raden aan onverweerde / nieuwe poedercoating en gelijkaardige ondergronden grondig te schuren en te ontvetten voordat Paracem® Universal wordt toegepast. Niet geschikt voor toepassing op nieuwe Plastisol of nieuwe poedercoating. Deze oppervlakken moeten volledig verweerd zijn. Paracem® Universal heeft geen roestwerende eigenschappen, dus kan niet rechtstreeks worden aangebracht op ferrometalen. Gebruik altijd eerst een geschikte anti-roest primer zoals Metal Cladding Primer. Specifieke ondergronden zoals geëmailleerde bakstenen vereisen een hechtingslaag met verdunde Noxyde.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte:	35 g/l
VOC readymix:	35 g/l
VOC categorie:	IIA/d
VOC limiet:	130g/l (2010.)
Opmerkingen mbt veiligheid:	Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

HOUDBAARHEID

Minimaal 2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5 en 35°C.

Uitgiftedatum: 07/02/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu