



## PARACEM<sup>®</sup> UNIVERSAL

# Zeer goed dekkende, universele verf voor alle buitenwerken

- Matte universele verf voor buiten
- Toepasbaar op elke ondergrond: bakstenen, goten, hout, aluminium...
- Kleur- en weerbestendig voor een langdurige bescherming
- Bescherming van de droge film tegen aantasting door schimmels
- Primer en afwerkingslaag in één



# PARACEM® UNIVERSAL

## OMSCHRIJVING

Zeer goed dekkende, universele verf voor buitenwerken. Uitermate geschikt voor het langdurig verfraaien van houtwerk, metaal, bakstenen, plastic, beton en meer. Nieuw of reeds geveerd. Paracem® Universal is waterdampdoorlaatbaar, waterafstotend en vereist minimaal onderhoud. Zelfprimend in de meeste gevallen. Bescherming van de droge verffilm tegen aantasting door schimmels. Paracem® Universal heeft een unieke eigenschap: wanneer de gevel nat is, zal de kleur niet verdonkeren.

## AANBEVOLEN GEBRUIK

Paracem® Universal is ontwikkeld voor alle buitenwerken en is dus ideaal voor toepassing op bakstenen, gevelbekleding, bepleistering, houtwerk, kunststof, gegalvaniseerd metaal, staal, beton en meer. Paracem® Universal is zelfprimend en hecht onmiddellijk aan glanzende oppervlakken zonder voorafgaand schuurwerk. Voor de meeste toepassingen is geen afzonderlijke grondverf nodig. Paracem® Universal biedt uitstekend weerstand tegen barsten, blistering, afschillen, regen en zware weersomstandigheden. Tweelagensstelsel: Breng de eerste laag aan, deze grondt en sluit het oppervlak af. De tweede laag vervolledigt het afsluitingsproces en zorgt voor bijkomende vochtbestendigheid en bescherming.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm <sup>3</sup> ):	1,25
Glansgraad:	Mat
Glansgraad bij 60°:	± 2%
Glansgraad bij 85°:	± 3%
Vaste stof gehalte in gewicht:	40%
Vaste stof gehalte in volume:	40%
Waterdampdoorlaatbaarheid:	Sd = 0,41 m

## DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij:	1 uur
Hanteerbaar:	1 uur
Overschilderbaar:	1 uur
Volledig uitgehard:	7 dagen

## AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

100 µm per laag

## AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

40 µm per laag

## THEORETISCH VERBRUIK

8-12 m<sup>2</sup>/l/laag

## PRAKTISCH VERBRUIK

Het rendement is afhankelijk van de ruwheid of de poreusheid van de ondergrond. Een normale toepassing bestaat uit twee lagen, een extra laag moet echter worden aangebracht op zones met hoge blootstelling zoals raamdorpels en dakranden.

## ONDERGROND VOORBEHANDELING

De ondergrond moet proper, droog en zonder stof, vuil, vet, olie, boenwas, schimmel, lijmresten zijn. Oude niet-hechtende verflagen verwijderen. Maak de ondergrond schoon met ND14. Gebruik AMW concentraat om algen en schimmels te verwijderen.

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik zorgvuldig mengen.

## APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

> 10°C, < 85% R.V.

## VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Aanbrengen met een synthetische borstel

## VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Aanbrengen met een synthetische roller

## VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPUIT

Nozzle: 0.017 / Druk: 140 - 170 bar

## REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Vlekken en materiaal reinigen met een lauwwarm zeepsopje.

## OPMERKINGEN

Paracem® Universal wordt niet aanbevolen voor gebruik op vloeren, terrassen of horizontale oppervlakken die onder water kunnen lopen of die langere tijd in contact kunnen komen met water. We raden aan onververde / nieuwe poedercoating en gelijkaardige ondergronden grondig te schuren en te ontvetten voordat Paracem® Universal wordt toegepast. Niet geschikt voor toepassing op nieuwe Plastisol of nieuwe poedercoating. Deze oppervlakken moeten volledig verveerd zijn. Paracem® Universal heeft geen roestwerende eigenschappen, dus kan niet rechtstreeks worden aangebracht op ferrometalen. Gebruik altijd eerst een geschikte anti-roest primer zoals Metal Cladding Primer. Specifieke ondergronden zoals geëmailleerde bakstenen vereisen een hechtingslaag met verdunde Noxyde.

## VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte:	35 g/l
VOC readymix:	35 g/l
VOC categorie:	IIA/d
VOC limiet:	130g/l (2010.)
Opmerkingen mbt veiligheid:	Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

## HOUDBAARHEID

Minimaal 2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5 en 35°C.

Uitgiftedatum: 07/02/2025

**Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten:** Raadpleeg de betreffende productpagina op [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

**Disclaimer:** De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu