

Quality Paints since 1845
MATHYS®



PARAFIX®

Fixating and impregnating primer

- Parafix® is a special impregnating primer for roofing and bituminous products, before recoating with Dacfill
- It is also used as a primer under Paracem®.
- Parafix® is a milky liquid which becomes colourless after drying
- It prevents the absorption of waterborne paints on porous substrates

ОПИСАНИЕ

Colourless fixation primer based on acrylic dispersions for weathered bituminous substrates. It prevents the absorption of waterborne paints on porous substrates.

ПРЕПОРЪЧАНА УПОТРЕБА

Fixation coat on weathered bituminous surfaces before recoating with Dacfill, Dacfill HZ or Dac-Hydro-Alu.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност (г/см³):	1,0
Гланцово ниво:	Гланц
Гланцово ниво при 60°:	Glossy: 90%
Съдържание на твърди частици в тегло:	27 - 29%
Съдържание на твърди вещества в обема:	27 - 29 %

ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ ДО 20° C/RH 50%

Сух на допир:	1,5 hours
Сух за употреба:	4 hours
Готов за повторно нанасяне:	1 day
Напълно втвърден:	1 week

МОКЪР СЛОЙ

100 µm

СУХ СЛОЙ

28 µm

РАЗХОДНА НОРМА

5 - 10 m²/l

КОНСУМАЦИЯ

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Do not apply on fibre cement boards: use Primer 44 HS in this case.
Do not apply on low porous substrates like plaster, use Pegafix in this case.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

> 5°C, < 80% R.H.

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ЧЕТКА

Apply undiluted.

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ВАЛЯК

Apply undiluted.

БЕЗВЪЗДУШНО ПРЪСКАНЕ (AIRLESS SPRAY)

Apply undiluted.

Nozzle: 011 - 015 / Pressure: 180 - 200 bars

ВЪЗДУШНО РАЗПРАШВАНЕ (AIR-ATOMISED SPRAY)

Dilute with water.

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИВИ

Water.

ДАННИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ниво на ЛОС:	40 g/l
Готов за употреба ЛОС (VOC Readymix):	40 g/l
Категория ЛОС:	A/i
Ограничение за ЛОС:	140 g/l
Забележки относно безопасността:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

СРОК НА ГОДНОСТ

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Дата на издаване: 03/07/2025

Налични цветове и размери на опаковките: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu