

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



PARAFIX[®]

Fixierungs- und Imprägnierungsschicht

- Parafix[®] ist ein Spezial-Imprägnierungsmittel für Dachpappe und bituminöse Materialien die mit Dacfill zu beschichten sind
- Dient auch als Grundschrift für Paracem[®]
- Verhindert das Aufsaugen von wasserverdünbaren Farben auf porösen Untergrunden
- Parafix[®] ist eine milchartige Flüssigkeit, die nach dem Trocknen farblos wird

BESCHREIBUNG

Farbloses Fixierungsprodukt auf Basis von Acrylatdispersionen wie eine Fixierungsschicht auf verwitterten, bituminösen Oberflächen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Fixierungsschicht auf verwitterten, bituminösen Oberflächen, bevor diese mit Dacfill, Dacfill HZ oder Dac-Hydro-Alu überstrichen werden.

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm ³):	1,0
Glanzgrad:	Hochglanz
Glanzgrad bei 60°:	Glanz 90 %
Feststoffgehalt in Gewicht:	27 - 29%
Feststoffgehalt in Volume:	27 - 29 %

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei:	1.5 St.
Griffest:	4 St.
Überstreichbar:	1 Tag
Durchgehärtet:	1 Woche

EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE

100 µm

EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE

28 µm

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

5 - 10 m²/l

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Nicht auf Faserzementplatten auftragen: in diesem Fall Primer 44 HS verwenden.
Nicht auf leicht porösen Oberflächen wie Putz auftragen: in diesem Fall Pegafix verwenden.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Um eine gute Homogenität zu sichern, Anstrichmaterial vor Gebrauch gut aufrühren.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

> 5°C, < 80 % R.Lf.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL

Nicht verdünnen

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER

Nicht verdünnen

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: AIRLESS SPRITZEN

Nicht verdünnen

Düse: 011 - 015 "/ Druck: 180-200 bar

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: DRUCKLUFTSPRITZ

Verdünnen mit Wasser.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Wasser

SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt:	40 g/l
VOC-Gehalt Fertigmischung:	40 g/l
VOC-Kategorie:	A/i
VOC-Grenzwert:	140 g/l
Bemerkungen für Sicherheit:	Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

LAGERFÄHIGKEIT

2 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5 und 35°C

Ausgabedatum: 20/08/2020

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu