Quality Paints since 1845
MATHYS®

PARAFIX®

Fixeer- en impregneerprimer

- Speciale impregnatielaag voor roofing en bitumineuze materialen
- Melkachtige vloeistof die bij het opdrogen een kleurloze film vormt
- Voorkomt inzuigen van waterverdunbare verven op poreuze ondergronden

PARAFIX®

OMSCHRIJVING

Parafix® is een impregneer- en fixeermiddel op basis van acrylaat-styreen copolymeer, bedoeld voor toepassing op roofing en bitumineuze producten vóór overschildering met Dacfill. Parafix® is een melkachtig vloeibaar product dat na droging een kleurloos film vormt. Het dient ook als hechtlaag onderParacem® en voorkomt dat watergedragen verven te diep indringen in poreuze ondergronden.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Fixeerlaag op verweerde bitumineuze oppervlakken alvorens deze te overschilderen met waterproofing producten zoals Dacfill, Dacfill HZ of Dac-Hydro-Alu.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm³):	1,0
Glansgraad:	Hoogglans
Glansgraad bij 60°:	Glanzend: 90%
Vaste stof gehalte in gewicht:	27 - 29%
Vaste stof gehalte in volume:	27 - 29 %

DROOGTIJDEN BIJ 20º C/RV 50%

Kleefvrij:	1,5 uur
Hanteerbaar:	4 uur
Overschilderbaar:	1 dag
Volledig uitgehard:	1 week

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

100 µm

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

28 µm

THEORETISCH VERBRUIK

5 - 10 m²/l

PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Niet toepassen op vezelcementplaten; hiervoor Primer 44 HS gebruiken.
Niet toepassen opweinig poreuze oppervlakken zoals pleisterwerk; hiervoor Pegafix gebruiken.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Temperatuur van lucht, ondergrond en coating tussen 5°C en 30°C en relatieve vochtigheid lager dan 85%. De temperatuur van de ondergrond moet ten minste 3°C boven het dauwpunt liggen.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Onverdund gebruiken.

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Onverdund gebruiken.

VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPUIT

Onverdund gebruiken.Nozzle: 011 - 015 / Druk: 180 - 200 bar

VERDUNNING & APPLICATIE: LUCHTSPUIT

Verdunnen met water.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Vann.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte:	40 g/l
VOC readymix:	40 g/l
VOC categorie:	A/i
VOC limiet:	140 g/l
Opmerkingen mbt veiligheid:	Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

HOUDBAARHEID

Minimaal 2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge,goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Uitgiftedatum: 22/06/2026

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu