



PARASIL

A high build matt silanized wall paint

- Mineral-like matt aspect
- Durable
- Low odour
- Dirt and water repellent
- Low stress

PARASIL

ОПИСАНИЕ

ParaSil® is a high build matt silanized wall paint. Based on siloxane resins and 100% acrylic resins. Suitable for uneven, structured substrates.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Mineral matt finish for exterior walls. Can be applied on most mineral substrates and old dispersion paints. Suitable for uneven structured substrates. No cracking in deeper areas of the treated substrate (e.g. brick).

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност (г/см³):	1,47 - 1,51 (wit)
Гланцово ниво:	Мат
Съдържание на сухо вещество (по тегло):	68,5 - 70,5 % (wit)
Съдържание на сухо вещество (по обем):	52,5 - 54,5 % (wit)

ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ ДО 20° C/RH 50%

Сух на допир:	2-3 hours
Готов за повторно нанасяне:	12 hours
group_dry_40_full_cure:	1 day

РАЗХОДНА НОРМА

5 - 7 m²/l per coat

КОНСУМАЦИЯ

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application (see DIN 53220).

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Old cleaned layers in good condition and light porous substrates (such as concrete, cement, plaster, etc.) can be recoated directly with ParaSil. Strongly porous substrates and smooth plaster must first be impregnated with a coat of Pegafix Color EXT.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Substrate must be sufficiently dry and stable, and well cleaned. Previously cleaned old coatings in good condition and slightly porous and homogeneous substrates can be directly coated with Parasil or with high filling undercoat Parasil Compact in case of uneven surfacer. Very porous substrates or smooth renderings or water resistant plasters will be previously impregnated with Pegaprim Exterior. To block stains, graffiti and/or very fast recoating on any substrate, use Zinsser primers Bulls Eye 123 or 123 Plus, or Cover-Stain.

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

> 10°C, < 80% R.H.

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ЧЕТКА

Do not dilute.

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ВАЛЯК

Do not dilute.

БЕЗВЪЗДУШНО ПРЪСКАНЕ (AIRLESS SPRAY)

Nozzle: 013 - 019 / Pressure: 160 - 200 bar.

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИВИ

Water.

ДАНИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ниво на ЛОС:	23 g/l
Готов за употреба ЛОС (VOC Readymix):	23 g/l
Категория ЛОС:	IIA/c
group_voc_40_limit:	40 g/l
Забележки относно безопасността:	Consult safety data sheet and Safety information printed on the can.

СРОК НА ГОДНОСТ

At least 1 year from date of production in unopened original cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 7° and 30°C.

Дата на издаване: 07/10/2025

Налични цветове и размери на опаковките: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu