



PARASIL COMPACT

High Build Zwischenschicht, Siloxanharze

- Wasserbasiertes Acryl- und Polysiloxanharz
- Sehr dickes Fell mit hoher Deckkraft
- Anwendung in 1 oder 2 Schichten
- Direktauftrag auf gut haftenden, festen, ebenen und unebenen Untergründen
- Masken haircracking

PARASIL COMPACT

BESCHREIBUNG

Grundierung und Zwischenbeschichtung auf Basis von wasserbasierenden Acryl- und Polysiloxanharzen. In Kombination mit ParaSil® zu verwenden.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Grundierung und Zwischenbeschichtung zum Schutz und zur Dekoration von neuen oder alten Außenwänden. Wände in Mauerwerk, Beton, hydraulische Putze. Masken Haarrissbildung.

Wartung von alter elastischer Anstriche und Außenwanddämmung.

EMPFOHLENES SYSTEM

Auf blanken Untergründen oder alten gut haftenden und verträglichen Grundierungen: 1 Schicht Parasil Compact: 500 bis 700 g / m^2 plus 1 oder 2 Deckschichten Parasil.

Auf sehr porösen Untergründen: Vorbehandlung mit Primer 44 HS - 10 m² / I. Unregelmäßige Oberflächen: Ausgleich mit Pegacrete oder mit einem geeigneten Füllstoff.

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm³): 1,54
Glanzgrad: Matt
Feststoffgehalt in Gewicht: 67 - 69 %
Feststoffgehalt in Volume: 49 - 51 %

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei: 4 hours Überstreichbar: 24 hours

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Das Substrat muss vollständig sauber, trocken und fest sein. Bei Verschmutzung durch Mikroorganismen muss das Substrat zunächst mit einer Fungizidlösung gereinigt werden.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Um eine gute Homogenität zu sichern, Anstrichmaterial vor Gebrauch gut aufrühren.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Mindesttemperatur 7°C, maximal 30°C und maximale relative Luftfeuchtigkeit 80 %. Keine Kondensation während der Trocknungszeit. Niedrige Temperaturen und / oder hohe relative Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeit. Nicht auf heiße Wände und direktes Sonnenlicht auftragen

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL

Synthetische Bürsten für wasserverdünnbare Farben

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER

Polyamidrollen mit 20 mm langen Haaren oder länger je nach Rauheit

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Wasser

SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt: 35 g/l VOC-Gehält Fertigmischung: 35 g/l VOC-Kategorie: A/c VOC-Grenzwert: 40 g/l

Bemerkungen für Sicherheit: Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben

auf dem Gebinde.

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 1 Jahr ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 7 und 30°C

Ausgabedatum: 07/02/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V Zilverenberg 16 5234 GM 's-Hertogenbosch

5234 GM 's-Hertogenbosci The Netherlands T: +31 (0) 165 593 636 F: +31 (0) 165 593 600 info@rust-oleum.eu Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street

DH3 2RE United Kingdom T: +44 (0)1914 113 146 F: +44 (0)1914 113 147 info@rust-oleum.eu Rust-Oleum France S.A. 38, av. du Gros Chêne 95322 Herblay

France T: +33(0) 130 40 00 44 F: +33(0) 130 40 99 80 info@rust-oleum.eu N.V. Martin Mathys S.A. Kolenbergstraat 23 3545 Zelem

3545 Zelem Belgium T: +32 (0) 13 460 200 F: +32 (0) 13 460 201 info@rust-oleum.eu