

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



PARASIL COMPACT

Sous-Couche garnissante à base de résine siloxane

- Résine acrylique et polysiloxane en phase aqueuse
- Couche très épaisse et garnissante, aspect pommelé
- S'applique en 1 ou 2 couches
- Direct sur supports sains, solides et rugueux
- Masque le micro-façonnage

PARASIL COMPACT

DESCRIPTION

Sous-couche d'un Revêtement Semi Epais pour façades. A base de résines acryliques et polysiloxanes en phase aqueuse pour la décoration en Classe D3.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Sous couche très garnissante pour la protection et la décoration en D3 des murs extérieurs neufs ou anciens. Murs en maçonneries, béton, enduits Hydrauliques. Masque le micro faïençage. Conforme à la norme AFNOR 84403. Entretien des anciens RPE et ITE.

SYSTÈME RECOMMANDÉ

Sur supports nus ou anciens fonds conservés très adhérents, en bon état et compatibles: 1 couche de Parasil Compact: 500 à 700 g/m² plus 1 ou 2 finitions Parasil.

Sur supports très poreux: Imprimer avec le Primer 44 HS à 10 m²/L.

Irrégularités de surface: Egaliser avec l'enduit au Pegacrete ou avec un enduit conforme au DTU.

DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm ³):	1,54
Niveau de brillance:	Mat
Extrait sec en poids:	67 - 69 %
Extrait sec en volume:	49 - 51 %

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher:	4 h
Recouvrable:	24 h

CONSOMMATION PRATIQUE

PRÉPARATION DE SURFACE

Le support doit être parfaitement propre, sec et sain. Conformés aux DTU appropriés. En cas de contamination par micro-organismes, nettoyer au préalable avec une solution anti-mousse AMW.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Pour obtenir une bonne homogénéité, bien mélanger le produit avant utilisation.

CONDITIONS D'APPLICATION

Les travaux seront effectués en conformité avec le DTU 59-1. Température mini 7°C, maxi 30°C et Humidité Relative maximale 80%. Absence de condensation pendant le temps de séchage. Une température basse ou une humidité relative élevée augmenteront le temps de séchage. Ne pas appliquer sur murs chauds ou en plein soleil.

APPLICATION & DILUTION: BROSSE

Brosses synthétiques pour peintures en phase aqueuse.

APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

Rouleaux à poils polyamide texturés 20 mm, ou à poils longs méchés, suivant rugosité.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Eau.

REMARQUES

Extérieur: ne pas diluer.

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV:	35 g/l
COV prêt à l'emploi:	35 g/l
Catégorie COV:	A/c
Limite COV:	40 g/l
Remarques pour la sécurité:	Consult safety data sheet and Safety information printed on the can.

DURÉE DE VIE

1 an minimum à partir de la date de fabrication et stockage (indiquée sur les bidons) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire direct, à des températures comprises entre 7 et 30°C.

Date d'émission: 08/09/2022

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu