PARASIL COMPACT

Wysokowydajna powłoka pośrednia, żywice siloksanowe

- Wodorozcieńczalna żywica akrylowa i polisiloksanowa
- Bardzo gruba powłoka o wysokiej sile krycia
- Aplikacja w 1 lub 2 warstwach
- Bezpośrednia aplikacja na dobrze przylegające, stałe, równe i nierówne podłoża
- Maskuje pęknięcia włoskowate

PARASIL COMPACT

OPIS
Wysokowydajna powłoka gruntująca i pośrednia na bazie wodorozcieńczalnych żywic akrylowych i polisiloksanowych. Do stosowania w połączeniu z ParaSil®.

ZALECANE UŻYCIE
Wysokowydajna powłoka gruntująca i pośrednia do ochrony i dekoracji nowych lub starych ścian zewnętrznych. Ściany murowane, betonowe, tynki hydrauliczne. Maskuje pęknięcia włoskowate. Konserwacja starych elastycznych powłok malarskich i izolacji ścian zewnętrznych.

ZALECANY SYSTEM
Na gołych podłożach lub starych, dobrze przylegających i kompatybilnych podkładach: 1 warstwa Parasil Compact: 500 do 700 g/m² plus 1 lub 2 warstwy nawierzchniowe Parasil. Na bardzo porowatych podłożach: obróbka wstępna za pomocą Primer 44 HS - 10 m²/l. Nieregularne powierzchnie: wyrównanie za pomocą Pegacrete lub odpowiedniego wypełniacza.

DANE TECHNICZNE

Gęstość:	1,54
Stopień połysku:	Mat
Zawartość substancji stałych wagowo:	67 - 69 %
Zawartość substancji stałych objętościowo:	49 - 51 %

CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	4 godziny
Do przemalowania:	24 godziny

ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Podłoże musi być całkowicie czyste, suche i stałe. W przypadku zanieczyszczenia mikroorganizmami podłoże należy najpierw oczyścić roztworem środka grzybobójczego.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA
Aby zapewnić jednorodność materiałów powłokowych, należy je dokładnie wymieszać przed użyciem.

WARUNKI APLIKACJI
Prace muszą być wykonywane zgodnie z DTU 59-1. Minimalna temperatura 7°C, maksymalna 30°C i maksymalna wilgotność względna 80%.
Brak kondensacji podczas suszenia. Niskie temperatury i/lub wysoka wilgotność względna wydłużają czas schnięcia. Nie nakładać na gorące ściany i w bezpośrednim świetle słonecznym.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL
Pędzle syntetyczne do farb rozcieńczalnych wodą

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK
Rolki poliamidowe z włosiem o długości 20 mm lub dłuższym w zależności od chropowatości.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ
Woda.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO:	35 g/l
Zawartość LZO w gotowej mieszaninie:	35 g/l
Kategoria LZO:	A/c
Limity LZO:	40 g/l
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	Zapoznać się z kartą charakterystyki i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa wydrukowanymi na puszce.

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU
Co najmniej 1 rok od daty produkcji w nieotwartych oryginalnych puszkach, jeśli są przechowywane w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, nie w bezpośrednim świetle słonecznym, w temperaturze od 7° do 30°C.

Data wydania: 22/06/2026

Dostępne kolory i opakowania: Wiecej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wyniknąć z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu