



PARASIL

Minerale matte coating met zelfreinigend afpareleffect

- Mineraalachtig mat aspect
- Duurzaam
- Geurarm
- Vuil- en waterafstotend
- Spanningsarm

PARASIL

OMSCHRIJVING

ParaSil® is een goed vullende, matte gesilaniseerde gevelverf. Op basis van siloxaanharsen en 100% acrylaatharsen. Ideaal voor oneffen, gestructureerde ondergronden.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Mineraal matte afwerking voor buitenmuren. Toepasbaar op de meeste mineral ondergronden alsook op oude dispersieverven. Ideaal oneffen, gestructureerde ondergronden. Geen barstvorming in verdiepte delen van de behandelde ondergrond (vb. baksteen)

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm³):	1,47 - 1,51 (wit)
Glansgraad:	Mat
Vaste stof gehalte in gewicht:	68,5 - 70,5 % (wit)
Vaste stof gehalte in volume:	52,5 - 54,5 % (wit)

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij:	2 - 3 uur
Overschilderbaar:	12 uur
Volledig uitgehard:	1 dag

THEORETISCH VERBRUIK

5 - 7 m²/l per laag

PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Oude gereinigde verlagen in goede staat en licht poreuze ondergronden (zoals beton, cementering, pleisters, enz.) kunnen direct met ParaSil overschilderd worden. Sterk poreuze ondergronden, glad pleisterwerk eerst impregneren met een laag Pegafix Color EXT.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

De ondergrond moet voldoende droog, stabiel en goed schoongemaakt zijn. Eerder gereinigde oude coatings in goede staat en enigszins poreuze en homogene ondergronden kunnen direct worden overschilderd met Parasil of met de hoogvullende onderlaag Parasil Compact bij oneffen gronden. Zeer poreuze ondergronden, gladde pleisters of watervaste pleisters vooraf impregneren met Pegaprim Extérieur. Gebruik Zinsser primers Bulls Eye 123, 123 Plus of Cover-Stain om vlekken, of graffiti te blokkeren en/of voor een zeer snelle overschilderingen op elke ondergrond.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

> 10°C, < 80% R.V.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Onverdund aanbrengen.

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Onverdund aanbrengen.

VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPIJT

Nozzle: 013 - 019 / Druk: 160 - 200 bar.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Water.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte:	23 g/l
VOC readymix:	23 g/l
VOC categorie:	IIA/c
VOC limiet:	40 g/l
Opmerkingen mbt veiligheid:	Consult safety data sheet and Safety information printed on the can.

HOUDBAARHEID

Tenminste 1 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 7° en 30°C.

Uitgiftedatum: 07/02/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu