

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



PEGACRYL[®] SATIN

Waterbased satingloss acrylic lacquer

- Weather resistance better than most synthetic enamels
- Good flow
- Good filling power
- High covering capacity

PEGACRYL® SATIN

ОПИСАНИЕ

Waterbased satingloss acrylic lacquer.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Woodwork, both inside and outside. As topcoat on Noxyde Plus.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност (г/см ³):	1,25 - 1,32
Гланцово ниво:	Атлас
Гланцово ниво при 60°:	Satin gloss: 30%
Съдържание на сухо вещество (по тегло):	47 - 51 %
Съдържание на сухо вещество (по обем):	31 - 34 %

ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ ДО 20° C/RH 50%

Сух на допир:	1 hour
Сух за употреба:	5 hours
Готов за повторно нанасяне:	24 hours
group_dry_40_full_cure:	2 days

МОКЪР СЛОЙ

100 µm

СУХ СЛОЙ

35 µm

РАЗХОДНА НОРМА

9 - 12 m²/l

КОНСУМАЦИЯ

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Painted substrates: apply directly on old sound paints; glossy paints will be roughed up slightly. Untreated substrates: on woodwork, apply a coat of Fassiprim Aqua XPE. Block wood knots and sap streaks with Zinsser primer B-I-N. For stain, graffiti blocking and/or very fast recoating, use Zinsser primers Bulls Eye 123 or 123 Plus.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

> 10°C, < 80% H.R.

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ЧЕТКА

Do not dilute.

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ВАЛЯК

Do not dilute.

БЕЗВЪЗДУШНО ПРЪСКАНЕ (AIRLESS SPRAY)

Nozzle: 018 / Pressure: 180 bars.

If required dilute with some water.

ВЪЗДУШНО РАЗПРАШВАНЕ (AIR-ATOMISED SPRAY)

Dilute with water.

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИВИ

Water.

ЗАБЕЛЕЖКИ

Apply Pegacryl Satin by preference by airless or brush.

Do not apply in full sun or too hot conditions, to avoid a decreased flow.

ДАНИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ниво на ЛОС:	128 g/l
Готов за употреба ЛОС (VOC Readymix):	128 g/l
Категория ЛОС:	A/d
group_voc_40_limit:	130 g/l
Забележки относно безопасността:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

СРОК НА ГОДНОСТ

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not indirect sunlight at temperatures between 5 and 35°C.

Дата на издаване: 28/05/2026

Налични цветове и размери на опаковките: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu